

棕刚玉磨料厂 芜湖棕刚玉 正拓磨料

产品名称	棕刚玉磨料厂 芜湖棕刚玉 正拓磨料
公司名称	南京正拓磨料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里街道谷里社区金牛洞桥1号
联系电话	13952014638

产品详情

棕刚玉的颜色：

棕刚玉一级是呈棕褐色的，二级是灰色的 三级是灰黑色的 三级棕刚玉就是俗称的黑刚玉颜色呈暗黑色。

棕刚玉的主要用途：

棕刚玉96%以上，棕刚玉规格型号一级

二级主要用于喷砂磨料磨具，高标准的耐磨地坪，水过滤等。宏达棕刚玉喷砂磨料适用范围: 工件材质，喷砂目的工艺要求。不锈钢，表面去污、除焊渣及亚光效果。铁质工件，去锈、除污、除氧化皮，增大镀层、涂层附着力。铝质工件，棕刚玉厂家，去氧化皮，表面强化、光饰作用。铜质工件，去氧化皮亚光效果。玻璃制品水晶 磨砂、刻图案。塑胶制品(硬木制品) 亚光效果。牛仔布等特殊面料、毛绒加工及效果图案棕刚玉的密度。

棕刚玉产品生产是分为冶炼和碎选的两个过程，冶炼工艺的过程主要是包括开炉，熔炼，棕刚玉批发，控制，精炼的四个阶段，棕刚玉产品的碎选则是根据熔炼的方法不同的分为熔块法选和倾倒入法碎选

开炉首先是要做好开炉前的准备，即链接的电极并调整电极的长度，开炉时要摆放好起弧焦，棕刚玉磨料厂，然后送点，起弧，芜湖棕刚玉，当电极起弧后呢，电流上升到负荷的20%-50%时候就可以在弧光去加少量料压住弧光，待电流上升到80%时，就可加料而进入熔炼的阶段。

熔炼分为焖炉法和敞炉法

焖炉法特点是料层厚，在冶炼大部分的时间内弧光是完全的被炉料层所覆盖的，电炉容量的大小不同，料层的厚度稍有差异，变压器的容量为1800-2500KW.A的电炉，冶炼的初期料层的厚度一般是在600-1000MM左右的，中间一般采用的是间歇式的加料，即哪有下沉就加到哪里，定期的焖炉，后期料层会逐渐的减薄，高铝熟料的粒度会较粗。

棕刚玉有导电性吗？

棕刚玉，俗名又称金刚砂，是用矾土、碳素材料、铁屑三种原料在电炉中经过融化还原而制得的棕褐色人造刚玉，故为此名。棕刚玉主要化学成份是 AL_2O_3 ，其含量在94.5%-97%，另含有少量的Fe, Si, Ti等。因此其具有导电性，其实所有的矿物、砂石都具有普通的导电性，因为矿物里面都含有金属成分，如果是在湿润状态，导电能力会增强，电阻会降低。

棕刚玉磨料厂-芜湖棕刚玉-正拓磨料(查看)由南京正拓磨料有限公司提供。南京正拓磨料有限公司(www.ecloudzd.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。正拓磨料——您可信赖的朋友，公司地址：南京市江宁区谷里街道谷里社区金牛洞桥1号，联系人：周总。