

出口万能胶 超厚，用粘地毯皮革佳（进口胶片）

产品名称	出口万能胶 超厚，用粘地毯皮革佳（进口胶片）
公司名称	悍虎胶业
价格	15.00/公斤
规格参数	型号:万能胶 品牌:悍虎 分类:氯丁橡胶
公司地址	中国 浙江 义乌市 浙江义乌市国际商贸城三期18街38930店
联系电话	86 0579 85567317 18857975328

产品详情

型号 分类	万能胶 氯丁橡胶	品牌 粘合材料类型	悍虎 玻璃、电子元件、皮革、 塑料类、橡胶类、纤维类 、石材类、金属类、木材 类、其他材质、陶瓷、纸 张类
粘度 CAS	3000 (Pa · s) 100	执行标准	标准

我公司研制开发的绿色粘合材料无苯万能胶，是我国粘合剂环保革命的新生产物，装饰装璜之精品，产品具有干燥快、强度高、耐高（低）温，不凝胶，耐水性能好等优点。广泛用于制鞋、皮革、篷布、橡胶、建材、木器、装饰、装修、金属、玻璃、塑料等各种不同物料间的粘接。1、超强力型，含固量特高，粘合速度特别快，色浅，粘合力高于普通万能胶的3倍，粘性保持时间长，使用方便，环保型，不含苯毒。2、填补国内空白，为市场上最新环保型的铝塑板、防火板专用胶、对铝塑板、防火板等普通万能胶难粘的材料，有极好的环保效果，防潮耐用，耐酸碱，耐撞击。注意事项 一、施工条件 万能胶的最佳粘合温度为25 ±5 ，湿度为55-75%。

二、表面处理 1、使用前被粘物表面要进行适当的处理，如除油、去锈、除水份，并除去表面粉尘。除油、去污可用120号汽油，甲苯或醋酸乙酯等快干性溶剂擦洗干净，并晾干。打磨一般用0号或者1号砂纸轻轻打磨。2、粘三合板、地板，竹板或其他木制品时，被粘物的含水率必须要求在8%以下，若高于8%，应将粘物晒干或烘干后再使用。三、涂胶 1、一般涂上一遍胶即可，对于多孔性被粘物，需要涂胶2-3遍，并且，一定要在头遍胶溶剂基本挥发后，才能进行下遍涂胶，不可操之过急。2、为了防止胶层残留气孔，涂刷时应朝同一个方向移动，且涂胶速度快，以利于空气的排出，提高粘接质量。3、一般胶层越薄，缺陷少，收缩小，粘接强度越高，胶层宜薄勿厚，胶层过厚，非但无益，反而有害（如干

不透，粘不牢，起泡等)。因此，在保持不缺胶的前提下，胶层尽量薄为好，一般胶层厚度控制在0.08-0.15mm为宜，即胶总量为200-300g / m²。四、晾置 涂胶后必须晾置，晾置的目的是让溶剂挥发干净，增大粘度，促进固化，切勿立即叠合，必须使溶剂挥发干净，以免使胶层发粘或产生气泡，导致粘接质量下降。晾置时间(夏天5-15分钟，冬天20-25分钟上)，使胶层呈干膜状(用手指触及不粘指)时，应立即粘合，晾置时间也不宜过长，以免胶层失去粘性，影响粘接强度。五、按压 万能胶粘力大，所以粘合时一定要看准时机，一次性对准位置，不可来回错动，而且粘合后，适当按压、锤压或滚压，赶走空气，密实胶层，提高粘度质量。六、最大强度 尽管万能胶强度建立的速度快，但因达到最大强度需要3-5天时间。所以，承受力大的接头，应放置足够时间再使用。七、万能胶应储存在阴凉通风处 气温过高、密封性不好、暴露时间过长或因溶剂挥发过长而造成无法施工，请先用甲苯、醋酸乙酯，丁酯丙酮冲稀，搅匀后再使用。警告用户 1、万能胶含有挥发性溶剂，属易燃品，应贮存在密封器皿内，放置于阴凉干爽的地方。使用时切勿接近明火或高温，同时应避免阳光直射勿让小孩接触。

- 2、欢迎用户对产品提出各种性能要求，我公司可根据需求为您特制最理想的万能胶。
- 3、本产品超过保质期，经检验无质变，可继续使用。