

东莞信利达化学 PFA特富龙 江门特富龙

产品名称	东莞信利达化学 PFA特富龙 江门特富龙
公司名称	东莞市信利达化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙四村
联系电话	13825757521

产品详情

特氟龙喷涂板衬简介

板衬工艺在国际上早已广片使用，在国内也被一些用户所接受。特氟龙喷涂解决了化工行业中对洁净、温度、防腐的三大难题。目前在化工和多晶硅项目中使用广泛，原材料均来自国外，板衬的优点如下：

（一）、耐强耐碱，（二）、使用范围宽，（三）、机械性能强，（四）、摩擦系数小，（五）、阻燃性能好，（六）、纯度高不易污染。

不粘、耐磨、自润滑介绍。

（一）、耐高温，在—180 ---260

（二）、抗粘性，氟树脂与其它物质不相容因此它与其它物质也不相粘、氟树脂喷涂广片用于工业上的不粘，易清洁，塑胶膜具脱膜，印染机械的不粘等，

（三）、自润滑它实有极低的摩擦系数，因此自润滑性能良好，用于其它轻工机械的无油润滑的领域。

以目的为导向来了解这种涂料。

用到特氟龙涂料的，要求一般是：不粘性，特富龙706，防腐性，耐磨性，食品级，耐高温性。

每一种涂料，都是有多个性能，这些性能都是一个平衡点。需要某个性格好，就要牺牲另外一方面的性能。

例如，特富龙PTFE，特氟龙涂料，如果是要求不粘性好，就要牺牲下涂层的硬度和耐磨性，

如果是要求耐磨性好，那么就要牺牲涂层的防腐性和不粘性，这是动态的平衡。

所以，根据不同的要求，我们给予不同的配方设计，在打样之前，一定要把全部的要求都详细说明。

一：底材的处理先将底材（铝，不锈钢或者其他的金属底材）用（360 × 30分钟~380 × 10分钟）高温烘烤让油脂碳化或脱脂剂清洗进行第-步的脱脂，第二步为表面粗糙化，可用刚玉砂80#~120#，压力0.4~0.6mpa，喷砂，让底材表面的粗糙度为:(2.0~3.5) μ m

二：铁氟龙底漆的喷涂特氟龙底漆在用前必须充分滚动均匀或用搅拌叶片缓慢搅拌均匀（注：不可用剪切叶片高速搅拌，否则将破坏涂料结构，使特氟龙涂料变质），将处理好的底材固定好，用（1.0~1.5）mm 喷枪压力调到(0.2~0.3)mpa，PFA特富龙，距离(20~30)cm，江门特富龙，直接原液喷涂，用(120~160) × (8~15)分钟，表干后的涂膜厚为(10~15) μ m。

东莞信利达化学(图)-PFA特富龙-江门特富龙由东莞市信利达化学有限公司提供。东莞市信利达化学有限公司（dgfymy.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。信利达化学——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市虎门镇白沙四村，联系人：梁先生。