

铁氟龙专用花纸定制 铁氟龙专用花纸 信利达化学有限公司

产品名称	铁氟龙专用花纸定制 铁氟龙专用花纸 信利达化学有限公司
公司名称	东莞市信利达化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙四村
联系电话	13825757521

产品详情

很多客户问过我们这个问题，特氟龙涂料能不能只喷一层？喷两层会增加施工难度，铁氟龙专用花纸，增加施工成本，增加产品不良率。

我们就大体给大家讲述一下，为什么特氟龙涂料要喷两层。

特氟龙涂料的主要功能材料是内含“PTFE”聚四氟乙烯微粉，提供不粘性，它对绝大部分的物品都是不粘的，这个是它的特性，我们开发了它的一些不粘的用途，例如：不粘锅，喷在模具上，利于产品脱模等等。

以目的为导向来了解这种涂料。

用到特氟龙涂料的，要求一般是：不粘性，防腐性，耐磨性，食品级，耐高温性。

每一种涂料，都是有多个性能，铁氟龙专用花纸定制，这些性能都是一个平衡点。需要某个性格好，就要牺牲另外一方面的性能。

例如，特氟龙涂料，如果是要求不粘性好，就要牺牲下涂层的硬度和耐磨性，

如果是要求耐磨性好，铁氟龙专用花纸订做，那么就要牺牲涂层的防腐性和不粘性，这是动态的平衡。

所以，根据不同的要求，我们给予不同的配方设计，在打样之前，一定要把全部的要求都详细说明。

特氟龙面漆的喷涂

特氟龙面漆使用前也必须充分滚动均匀或用搅拌叶片缓慢搅拌均匀，将已涂装好底油的工件冷却到常温后（一般建议是30-50℃）即可进行铁氟龙面漆的施工，用(1.0~1.5)mm 的喷枪喷嘴，压力调到(0.2~0.3) mpa，距离(20~30)cm，直接原液喷涂，铁氟龙专用花纸订制，用(120-150)℃ × (5-8)分钟先干燥后，在用380℃ × 10分钟进行烧结，烧结后的总涂膜为(20~25) μ m。

铁氟龙专用花纸定制-铁氟龙专用花纸-信利达化学有限公司由东莞市信利达化学有限公司提供。东莞市信利达化学有限公司（dgfymy.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。信利达化学——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市虎门镇白沙四村，联系人：梁先生。