

# PU-203双组份胶粘剂，剥离强度高、耐高低温

产品名称	PU-203双组份胶粘剂，剥离强度高、耐高低温
公司名称	靖江市特种粘合剂股份有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	型号:PU-203双组份胶粘剂 品牌:三联 树脂胶的分类:聚氨酯胶
公司地址	中国 江苏 靖江市 新港工业园区
联系电话	86 0523 84258369 15861032286

## 产品详情

型号	PU-203双组份胶粘剂	品牌	三联
树脂胶的分类	聚氨酯胶	粘合材料类型	塑料类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、其他
剪切强度	10 ( MPa )	活性使用期	60 ( min )
有效物质	95 ( % )	保质期	12 ( 个月 )

### 一、应用范围：

用于船舶、石油、化工、航空及建筑行业中的金属与金属、金属与非金属材料的胶接，尤其对液化气船液罐、防火门、化工管道的防火、保温材料的胶接效果更佳。

### 二、理化性能：

该胶为双组份无溶剂型，具有触变性好，粘结强度高，在室温情况下就能固化，尤其在施胶时不受环境影响，可以全天候作业，不发泡、不流挂，贮存十分稳定。

序号	项目	单位	指标
1	外观		a组份：白色粘稠液 b组份：棕色液体
2	粘度 ( 25 )	pas	a组份： 2500 b组份： 0.21
3	含固量		95
4	比重	g/cm3	1.8 ± 0.11
5	ph值		7 ~ 8
6	常温拉伸强度(23 ± 1 )	mpa	金属对金属: 10 金属对聚苯乙烯：

7	低温拉伸强度(-137 ± 2 )		金属对金属: 12	聚苯乙烯破坏
8	介质溶蚀性		对聚烯烃等介质不溶蚀	
9	适用时间	min	< 60	
10	低播焰性试验		符合imo.a.653(16)试验程序建议案规定	

### 三、使用方法：

清除作业物表面的油污、灰尘、锈斑及水份，使之成为清洁的表面。将b组份倒入a组份的广口桶内，用电动（或风动）搅拌器进行搅拌均匀。用齿距5mm、齿高4mm的锯齿型刮板均匀地将胶粘剂涂刮在作业面上，涂布量控制在180g/m<sup>2</sup>左右（基面为钢板）。接着将被粘物复合在胶接面上，并用力挤压，保证被粘物与胶粘剂充分接触。

### 四、注意事项：

a.本产品自搅拌时间起，在常温下适用期为60分钟，气温高适用期会相对缩短。

b.如需要降低施胶时的粘度，可以在搅拌时适量添加醋酸乙酯，但添加量不得大于胶粘剂的总量的20%。

### 五、贮存包装：

贮存：存放环境为5 —30 ，避开日光曝晒和冰冻，产品贮存期为一年。

包装：a组份：5kg/广口塑桶 b组份：1kg/广口塑桶。