

防盗门发泡胶粘剂 永胜

产品名称	防盗门发泡胶粘剂 永胜
公司名称	靖江市永胜特种粘胶剂制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DY-8-6 品牌:永胜
公司地址	靖江市虹兴中路82号
联系电话	0523-84803621 13905260210

产品详情

型号	DY-8-6	品牌	永胜
粘合材料类型	纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷	有效物质≥	98（%）
剪切强度	17（MPa）	保质期	6（个月）
执行标准	GB/T20285-2006		

一、基本特性：

dy-8型聚氨酯胶粘剂系特殊单组份，基本成分为聚醚异氰酸酯、添加料、助剂等。无刺激性气味，无毒性，可室问温施工、刷涂和刮涂均很方便，适用时间长。

dy-8型聚氨酯胶粘剂：亲合性高，金属与金属，金属与非金属，非金属与非金属，包括隔热材料。可在常温下自然固化，在喷淋水时固化更快。固化后粘合牢固，阻燃，防水，防蚀性能好，防火性能极佳。

dy-8型聚氨酯胶粘剂通过：中国船级社质量管理体系认证，远东防火认可，国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心产烟毒性认可。

二、主要用途：

- 1，用于船舶、净化、建筑行业胶粘使用。（如：岩棉板、硅酸钙板、铝板、泡沫板、隔热材料、陶瓷棉、玻璃棉、聚氨酯材料、玻璃泡沫）
- 2，用于汽车，装潢工艺行业胶粘使用。如：喷、烤车漆房、钢质、木质防

火门、实木工艺门、制笔、制刷等。

三、主要技术参数：

- 1、外观：浅黄色或褐色粘稠液。
- 2、密度：1.1—1.2克／立方厘米。
- 3、粘度：5000—20000厘泊(根据不同要求而定)
- 4、酸碱度ph值为6-8
- 5、不挥发物含量：99—100%高于其它国产胶。
- 6、阻燃(防火)性能

热分解湿度：>200℃(强烈分解温度>300℃

闪点：>270℃可用于油船、化学品船

自燃温度：>310℃(

7、粘结强度

压剪强度：>17mpa

180度剥离强度：金属与金属>17kn／m

金属与橡胶>19kn／m

金属与pvc塑料贴面板>125kn／m

金属与岩棉：岩棉破坏

8、毒性：无毒。符合国家劳动保护条例的要求。

9、与岩棉反应：符合国际海事组织(imo)a517(13)决议要求。

10、可溶性：溶于丙酮、乙酸、乙酯等。

11、消耗量：180克／平方米(平整面)胶能发泡粘接更省更经济。

四、使用方法

1、表面处理：应先除去金属或非金属基面上的油污或灰尘。

2、涂胶：采用单面上胶法，用锯齿式刮刀或喷涂设备将胶浆均匀地涂布在基面上。

3、贴合：将要粘贴的材料，铺放在涂胶的基面上，也可以在涂胶基面上喷淋一点

水雾后再贴合。加压粘结强度更高。

4、固化：在25℃、喷淋水，在4小时内即可达到粘结强

度。经特殊加工后、冬天也能达到同样效果，常温下24至48小时后即可使用。如果采用流水线生产，可加压淋胶或喷胶，70--80度加压固化，2-3分钟即可卸压，大大缩短生产周期，提高效率。

5、清洗：盛胶容器或涂胶工具可用醋酸乙酯溶剂清洗。

四、包装和贮存：

1、包装：本品密封包装。桶装规格为10kg、25kg／塑料桶。

50、100kg／铁罐桶。

贮存：应贮存在室内仓库或低温库内，存放期不少于12个月。

五、注意事项：

在特殊情况可做防腐保温材料使用

联系地址：江苏省靖江市虹兴中路82号

联系人（销售部）：翟先生

手机：18061002331

电话：0523-84253131 84803621

传真：0523-84803002(信誉保证、量大价优)