



### 三、主要技术参数：

- 1、外观：浅黄色或褐色粘稠液。
- 2、密度：1.1—1.2克 / 立方厘米。
- 3、粘度：5000—20000厘泊(根据不同要求而定)
- 4、酸碱度ph值为6-8
- 5、不挥发物含量：99—100%高于其它国产胶。
- 6、阻燃(防火)性能

热分解湿度：>200 (强烈分解温度>300)

闪点：>270 可用于油船、化学品船

自燃温度：>310

### 7、粘结强度

压剪强度：>17mpa

180度剥离强度：金属与金属>17kn / m

金属与橡胶>19kn / m

金属与pvc塑料贴面板>125kn / m

金属与岩棉：岩棉破坏

- 8、毒性：无毒。符合国家劳动保护条例的要求。
- 9、与岩棉反应：符合国际海事组织(1mo)a517(13)决议要求。
- 10、可溶性：溶于丙酮、乙酸、乙酯等。
- 11、消耗量：180克 / 平方米(平整面)胶能发泡粘接更省更经济。

### 四、使用方法

- 1、表面处理：应先除去金属或非金属基面上的油污或灰尘。
- 2、涂胶：采用单面上胶法，用锯齿式刮刀或喷涂设备将胶浆均匀地涂布在基面上。
- 3、贴合：将要粘贴的材料，铺放在涂胶的基面上，也可以在涂胶基面上喷淋一点水雾后再贴合。加压粘结强度更高。
- 4、固化：在25℃、喷淋水，在4小时内即可达到粘结强

度。经特殊加工后、冬天也能达到同样效果，常温下24至48小时后即可使用。如果采用流水线生产，可加压淋胶或喷胶，70--80度加压固化，2-3分钟即可卸压，大大缩短生产周期，提高效率。

5、清洗：盛胶容器或涂胶工具可用醋酸乙酯溶剂清洗。

#### 四、包装和贮存：

1、包装：本品采用密封包装。桶装规格为10kg、25kg / 塑料桶。

50、100kg / 铁罐桶。

贮存：应贮存在室内仓库或低温库内，存放期不少于12个月。

#### 五、注意事项：

在特殊情况可做防腐保温材料使用

联系人（销售部）：翟先生

手机：18061002331

电话：0523-84253131 84803621

传真：0523-84803002(信誉保证、量大价优)

联系地址：江苏省靖江市虹兴中路82号