

耐磨陶瓷胶 AB胶 高粘度胶水陶瓷颗粒胶耐磨陶瓷片粘接剂

产品名称	耐磨陶瓷胶 AB胶 高粘度胶水陶瓷颗粒胶耐磨陶瓷片粘接剂
公司名称	山东宇邦节能技术有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	品牌:宇邦sinoshine 工作温度:-60-150 固化时间:24h
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇东高村（注册地址）
联系电话	15315225867

产品详情

SS8100

一、产品介绍

1. 通用型，1:1配比，配胶方便，低气味。
2. 室温固化快，粘接强度高，韧性好，极高的抗冲击强度。
3. A、B组份混合后成膏状，高粘度，不流淌，可用于立面施工。耐温-60 ~ 150 。

二、使用说明

广泛应用于150 以下工况的各种陶瓷片与金属的粘接，如火电厂的输煤、制粉、排灰、除尘系统及冶炼钢铁厂的输料、配料系统，料斗、料仓、耐磨管道、弯头、球磨机等。

三、使用方法

- 1.将被粘表面除去油污、灰尘、锈迹，打磨粗化，用丙酮、乙酸乙酯等清洗剂清洗干净并干燥。
- 2.A、B组份按重量比1:1配胶，搅拌均匀使颜色一致，调匀后涂于已处理好的待粘表面，然后将两接触面合拢并施加接触压力，8~10小时可基本达到结构强度，可以使用和移动。
- 3.此胶混合后，在25 条件下，有半小时左右的适用期。
- 4.每次配胶不宜过多，配胶后应尽快用完。胶液凝胶时间也与温度有关，温度越高，凝胶越快。
- 5.避免接触皮肤，眼睛，不慎粘附在皮肤上，可用酒精或肥皂清洗，再用清水清洗洗干净。如不慎误入眼中，应立即用清水清洗后就医。

四、包装存运

- 1.10kg/套，25kg/箱（A、B分开包装）。

2.存放于阴凉通风处，贮存期为二年。超过保质期粘度合适可继续使用，不影响最终效果。

3.本品属非危险品，按一般化学品运输。

五、更多信息---请仔细阅读

本说明中的数据仅供参考。由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保我们的产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。想了解更多的安全信息，请及时联系我们。