



鞋材油墨

皮革涂饰

数码产品外壳

储存:

在 5 至 35 温度范围内，本品可稳定储存 6 个月；

在保质期内若有少量沉淀，可搅拌分散均匀后继续使用。

本品对霜冻十分敏感，一旦冰冻后无法再使用，因此储存温度不得低于 5 ；且容器须充分密封，若水分挥发会形成无法再分散的膜。

使用方法:

可使用非离子或阴离子型增稠剂来提高乳液粘度，使用前需测试本品与增稠剂的相容性。

涂布后在 120 烘烤 2 分钟即可（烘烤条件可根据实际应用调整）。