

石墨烯环氧富锌底漆说明书-石家庄博凯石墨烯锌底漆厂家

产品名称	石墨烯环氧富锌底漆说明书- 石家庄博凯石墨烯锌底漆厂家
公司名称	石家庄市博凯化工有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:博凯 型号:BKX 生产厂家:石家庄博凯防腐涂料厂
公司地址	石家庄市东岗路77号。王总13731086952
联系电话	13313010617 14731137086

产品详情

石墨烯环氧富锌底漆说明书-石家庄博凯石墨烯锌底漆厂家

一、产品组成：

石墨烯环氧富锌底漆由锌粉、石墨烯、特种树脂等为一组份,固化剂为另一组份组成的重防腐底漆。

二、主要特性：

石墨烯环氧富锌底漆漆膜中富含石墨烯，并且锌粉含量高，对钢铁表面具有阴极保护作用，有良好的附着力和优异的耐水、优异的耐盐雾性能。

三、用途：

石墨烯环氧富锌底漆用于造船厂各种钢结构上作为流水线车间底漆，也可用于海上平台、码头、钢桩支架和大型钢结构、设备等作为防锈漆使用。

四、主要技术指标：

项 目	指 标	
颜 色	锌灰	
闪 点()	约27	
干燥时间 (25 ,相对湿度65%)	表干(h),	2
	实干(h),	12
	完全固化(天)	7

理论用量 (kg/m ²)	车间底漆	0.1 - 0.3	防腐底漆	0.3 - 0.35
干膜厚度(一遍 μm)	20	防腐底漆	80	

五、施工说明

1、表面处理：为了对金属达到保护作用，钢铁表面需经抛丸等方法处理，除去氧化皮、铁锈、灰尘等，达到瑞典除锈标准Sa2.5级后才能涂装。

2、涂料配置：使用前将A组分充分搅拌均匀，按重量比A:B = 100:12的比例配置，搅拌均匀熟化20分钟开始涂刷，配好的漆应在4小时内用完。

3、涂装间隔：作为车间底漆最短涂装间隔为半个小时，最长不超过3天，作为防锈底漆最短涂装间隔为6小时，最长不超过7天，若时间过长，表面的锌盐应清除干净再进行涂装。

4、涂装工艺：空气喷涂、高压无气喷涂、涂刷均可。若粘度过稠，使用BK1001专用稀释剂稀释。

5、施工环境：施工时底材温度应比空气温度高出至少3℃，气温低于10℃固化反应迟缓，此时可用低温固化剂。

6、后道配套涂料：中间漆 石墨烯中间漆、石墨烯锌底漆、石墨烯环氧中间漆

面漆 石墨烯聚氨酯面漆、氟碳面漆、丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆

六、包装：漆浆（A组分）：35Kg/桶 固化剂（B组分）：4.3Kg/桶

七、贮存：密闭保存在干燥通风处，有效存储期为一年，过期产品经检验合格仍可使用。

八、声明：本资料提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所取得的知识，但油漆的使用通常都是在我们的控制之外，除了博凯石墨烯锌底漆本身质量，我们不能担保任何东西。博凯防腐涂料保留不提前通知而修改所提供数据的权利。

石墨烯环氧富锌底漆说明书-石家庄博凯石墨烯锌底漆厂家