

地理管道防腐用什么材料 环氧煤沥青漆

产品名称	地理管道防腐用什么材料 环氧煤沥青漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 颜色:黑色 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

组成：

由环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜填料、助剂、溶剂等与固化剂配套组成双组份环氧煤沥青防腐漆。

基本参数：

项目 指标

比重 约1.57kg/L (混合后) 干膜厚度 约40um

配比 甲组份(漆)：乙组份(固化剂)=1:1(质量比)

理论用量 约125g/m(以40um干膜计，不含损耗) 闪点 约29C

干燥时间 表干 2.5h，实干 24h，完全干燥7d

熟化时间 0.5h(23 ± 2) 适用期 6h (23 ± 2)

复涂间隔时间 材温度 10 25 35

较短 8h 3h 2h

较长 4d 4d 4d

建议涂装道数：

管道外壁或管道补口防腐涂衬层：底漆一道、面漆三道、涂层间缠绕玻璃纤维布两道。涂装顺序：底漆
面漆 玻璃纤维布 面漆 玻璃纤维布 面漆。总厚度500um-600um。

管道内壁或者混凝土面漆防腐：底漆一道，面漆三道。涂装厚度应达到310um以上。

用 途：

适用于石油输送管道、自来水管、电厂与工矿企业冷却水管道的内壁防腐涂装、管道补口防腐涂装、混凝土、码头等涂装，也可作为电厂和工矿企业冷却水管道的内壁防腐防锈涂装。

注意事项：

如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

超过较大涂装间隔，应将前道漆表面打磨粗糙后再涂装，以确保漆膜间的附着力。

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据有关的卫生、安全和环保法规与标准进行。

本涂料属于化学反应涂料，所以使用前两种组分必须按规定的重量比例配比，混合搅拌按规定时间进行熟化后才能施工，经熟化后的涂料应在8h内用完，以免胶结浪费。

管道上的环氧煤沥青防腐涂层未完全固化不得进行埋管施工（涂刷后至少保养7d），在运输、装卸、布管、下沟等过程中必须用橡胶垫和橡胶吊带，防止机械碰撞的措施，以免涂层损伤。