

# 泰州市怎么找石英砂滤料检测办理

产品名称	泰州市怎么找石英砂滤料检测办理
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

石英砂滤料是采用天然石英矿石，经破碎，筛选，水洗，烘干，二次筛选而成。色纯白，杂质含量小，多棱角，近球状，机械强度高，截污能力强，化学性能稳定，广泛用于生活水处理和工业水处理行业。

物理性能			化学性能		
项目	单位	数据	项目	单位	数据
比重	g/cm <sup>3</sup>	2.66	盐酸可溶率	%	3.0
容重	1.75	耐酸度	20ug/L		
破碎率	0.51	SiO <sub>2</sub>	99.3		
磨损率	0.35				
孔隙率	43				
莫氏硬度		7.5			
含泥量	1				
不均匀系数	k80	1.8			

石英砂滤料适用范围：我公司的石英砂滤料是采用天然石英矿石，经破碎、筛选、水洗、烘干、二次筛选而成。多棱角、近球状、杂质含量小、机械强度高、截污能力强、化学性能稳定。广泛用于生活饮用水、污水及工业用水。

石英砂滤料的技术要求：

- 1、石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分率按质量计，下同）。
- 2、石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm<sup>3</sup>，使用中对密度有特殊要求都除外。
- 3、石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液不含有毒物质。含泥量不应大于1%，密度小于2g/cm<sup>3</sup>的轻物质的含量不应大于0.2%。

4、石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%。

5、石英砂滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。

石英砂滤料的粒径：

1、在各种粒径范围的石英砂滤料中，小于指定下限粒径的不应大于3%，大于指定上限粒径的不应大于2%。

2、石英砂滤料的有效粒径由使用单位确定。

石英砂滤料包装及储存：双层或单层编织袋包装，每袋50公斤。石英砂滤料常用规格：0.5-1.2mm，1-2mm，2-4mm，4-8mm，8-16mm，16-32mm