

环氧无毒饮用水防腐漆涉水许可认证产品

产品名称	环氧无毒饮用水防腐漆涉水许可认证产品
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 颜色:各色 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

环氧无毒饮用水防腐漆涉水许可认证产品

产品说明：

由进口特种环氧树脂、固化剂、医用级颜料、填料、助剂等组成；底、面漆均为双组份包装。对被涂物有极好的粘结力和优异的物理机械性能，无毒、无味、低温固化快，涂膜耐水、耐油、耐化学药品性佳、固体份高、不含苯类溶剂，施工时气味小，对环境无污染

设计用途：

饮用水输送管道、贮水罐、池，饮水舱、淡水舱、干货舱、粮仓等内壁及制药厂、食品厂、啤酒、饮料等钢结构或混凝土设备、设施的防护。

技术指标：

项目	技术指标	
	底漆	面漆
漆膜颜色及外观	铁红色	白色
干燥时间：25（标准厚度单涂层）h	表干4h，实干24h	表干2h，实干24h
粘结强度 Mpa	70	60
柔韧性? mm	3	2

附着力? 级???????	1	2
理论用量	220 /m ²	200 /m ²
干膜厚度	40 μ m/道	35 μ m/道
稀释剂及稀释比	H53-28 环氧无毒涂料配套稀释剂 8%	

涂装方法：

? 高压无气喷涂、刷涂、滚涂。

涂装道数：

建议涂装二底三面，干膜总厚度不小于250 μ m。

注意事项：

- 1、钢铁表面必须经喷砂处理达到Sa2.5级标准。
- 2、混凝土表面必须干燥、无油污、砂粒、裂缝和不平整处应先用腻子批嵌平整。
- 3、环境气温宜在5~35 （以实际喷涂面温度为准），低于5 时固化缓慢，不宜施工。雨、雾天气和湿度大于80%时不能施工。
- 4、涂料按比例（具体配比以桶贴配比为基准）搅匀后应静止30min后才能使用，漆膜在常温下施工后7d/25 才能充分固化，不宜提前使用。（压力罐图片）

贮存条件：

库房干燥、阴凉通风、远离火源、避免强烈阳光，严禁露天堆放

贮存期：12个月

声明：

以上产品的数据、用途和建议是根据试验和实际使用中的经验

给出的，可作为施工时参考。本产品只适用于专业用途，指定以外的用途和我们不了解情况下的施工，我们只保证涂料本身的质量。随着产品的发展和使用的经验的积累，我们有权在未通知的情况下修改说明书。