THREEBOND1731、1733THREEBOND1735

产品名称	THREEBOND1731、1733THREEBOND1735
公司名称	青岛火瑞化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市市北区延安三路114号3单元1603户
联系电话	0532-83625288 13335000597

产品详情

型号	THREEBOND1731、1733T粘合材料类型HREEBOND1735		玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类、其他
品牌	三健	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
剪切强度	100（MPa）	有效物质≥	100（%）
活性使用期	100（min）	工作温度	100（℃）
保质期	12（个月）	执行标准	SGS
CAS	1000	典型黏度	1（cps）
完全固化时间	24（h）		

三键threebond1731、1733threebond1735、1737、1738 具有高剥离强度 · 耐冲击的瞬间粘合剂系列

三键1731、1733、1735、1737、1738是一种以α-氰基丙烯酸酯和弹性体为基础的具有高剥离强度 · 耐冲击的瞬间
对传统瞬间粘合剂不起作用的，要求具有高剥离强度和耐冲击性的部位进行粘合。可作为准单组分结构用粘合

·	具有良好的剥离强度和耐冲击性能。
·	具有耐湿性，在低温下也具有良好的粘合力。
·	对大面积的材料也具有良好的粘合适用性。
·	对各种橡胶材料具有良好的可粘合性。

·	扬声器架与永久磁铁的粘合。
·	线圈的终端粘合。
·	绝缘子的粘合。

·	各种o形环的粘合。
·	旋转轮管道密封圈的橡胶粘合。
·	稳定器橡胶部件的粘合。

项目		单位	1731	1733	1735	1737	1738	试验方法
外观		-	淡黄色液体	淡黄色液体	淡黄色液体	淡蓝色	淡蓝色	3ts-101
黏度		mpa · s(cp)	20(20)	150(150)	1500(1500)	2000(2000)	5000(5000)	3ts-201
凝固时间	fe/fe	秒	30	40	60	30	40	3ts-361
	nbr/nbr		60	70	120	20	30	3ts-359
剪切粘合强度	fe/fe	mpa(kgf/cm2)	19.0(190)	16.0(160)	18.0(180)	16.0(160)	16.0(160)	3ts-301
	al/al		10.0(100)	11.0(110)	10.0(100)	15.0(150)	15.0(150)	3ts-301
剥离粘合强度	fe/fe	kn/m(kgf/25mm)	3.0(8.0)	3.0(8.0)	4.0(10.0)	-	-	3ts-335
	al/al		2.0(5.0)	2.0(5.0)	2.0(5.0)	1.3(3.3)	2.0(5.1)	3ts-335
冲击粘合强度	fe/fe	kj/m2(kgf · cm/cm2)	34(35)	34(35)	34(35)	13(13)	13(13)	jisk6855