

佐敦快干聚氨酯面漆 20T (0XR)

产品名称	佐敦快干聚氨酯面漆 20T (0XR)
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	70.00/升
规格参数	品牌:佐敦 型号:20T 产地:江苏
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

佐敦快干聚氨酯面漆20T (0XR)

Jota PUR20T

快干聚氨酯面漆20T (0XR)

产品描述

这是一种双组份化学固化脂肪族丙烯酸聚氨酯涂料。它的漆膜表面光泽度高。在大气环境下作为面漆使用。

颜色

可采用工业调色机体系 (MCI) 进行调色

典型用途

工业保护漆领域：

推荐用于新建和维修的工业厂房和一系列设备上，包括但不限于发动机、机械、车厢、特种车辆等。

其他

1 Approved

产品数据

性能 测试/标准 描述

体积固体含量 $55 \pm 2\%$

光泽度 (GU 60 °) ISO 2813

VOC - 美国 / 香港 US EPA 方法 24 (测试值)

所列数据是基于工厂批量生产的产品，因颜色不同会有些许变化。

闪点 ISO 3679 方法 1 36

有光 (70-85)

388 克/升

密度 1,4 kg/l

光泽描述: 根据佐敦功能涂料的定义

理论值

所有数据仅针对混合后的涂料有效。

ISO 3233

VOC- 中国 GB/T 23985-2009 (ISO 11890-1) (测试值) 370 克/升

每道涂层的漆膜厚度

干膜厚度

湿膜厚度

理论涂布率

典型推荐的规格书范围

40

75

13,8

60

110

9,2

理论涂布率(m²/kg)=理论涂布率(m²/l) ÷ 密度(kg/l)

微米

平方米/升

-

发行日期: 2 八月 2017 页数 : 1/4

本产品说明书取代以前的版本

产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。

请就近联系佐敦区域办事处以获知当地佐敦公司联系地址，或者查询我们的网站：

www.jotun.com

产品技术参数

Jota PUR20T

表面处理数据总览

底材 最小 推荐的

清洁、干燥和完好的可兼容底漆（符合ISO

12944-4 6.1标准）。

已涂装的表面 清洁、干燥和完好的可兼容底漆（符合ISO

表面处理

施工方法

该产品可用以下方式施工

喷涂: 使用有气喷涂或无气喷涂。

刷涂: 推荐用于预涂和小面积涂装。注意要达到特定的干膜厚度。

辊涂: 可使用。注意要达到特定的干膜厚度。

施工

为了确保下道涂层具有持久的附着力，所有表面必须清洁、干燥且无污染物。

产品混合比（体积）

快干聚氨酯面漆20T 组份A 10 份

份 1 快干聚氨酯面漆20T 组份B

稀释剂/清洗剂

稀释剂: 佐敦16号稀释剂 或 佐敦10号稀释剂

佐敦16号稀释剂: 夏季使用

佐敦10号稀释剂: 冬季使用

喷嘴孔径 (inch/1000):

喷嘴压力（最小）:

无气喷涂的指导参数

13-19

150 bar/2100 psi

发行日期: 2 八月 2017 页数 : 2/4

干燥和固化时间

表（触）干

可踩踏干燥

3 小时 2 小时 1.5 小时 40 分钟 20 分钟

24 小时 20 小时 10 小时 5 小时 3 小时

28 天 21 天 14 天 7 天 3 天

底材温度 5 10 23 ° C 40

干燥/固化至可使用

0

干燥后复涂，最短间隔 24 小时 20 小时 10 小时 5 小时 3 小时

可踩踏干燥：在涂层可以允许正常步行而不留下***足印、痕迹或其它物理损坏的最短时间。

干燥和固化时间的测定是基于温度和相对湿度，相对湿度低于85%，干膜厚度在平均干膜厚度范围内。

干燥后复涂，最短间隔: 在不做任何表面处理的情况下，下道涂层可以施工的最小时间间隔。

表（触）干：用手指轻压而无指印残留或无黏着的状态。

干燥/固化至可使用：涂料可***暴露于特定环境/介质的最短时间。

的复涂间隔，请参考此产品的施工指南（AG）。

熟化时间和混合后使用寿命

混合后使用寿命 1.5 小时

油漆温度 23 ° C

温度

干燥，大气环境中

耐热性能

连续的 峰值

140

耐受峰值温度最长不超过一小时。

以上温度下，保护性能不受影响。但是美观性可能会有影响。

产品相容性

根据使用中不同的实际暴露条件，该产品可与不同的底漆和面漆配套使用。以下是一些参考配套。对于特定配套，请联系佐敦公司

。

前道涂层: 环氧、改性环氧、聚氨酯

典型的包装规格

容器大小 体积

发行日期: 2 八月 2017 页数 : 3/4

以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格，由于各地法规不同，各地包装规格和容量会有不同。

(升)

快干聚氨酯面漆20T 组份B 1.8

快干聚氨酯面漆20T 组份A 18.2 20

3

储存

必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。

23 时的保质期

48

快干聚氨酯面漆20T 组份A

快干聚氨酯面漆20T 组份B

个月

在有些市场，为适应当地法律规定，标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期，之后须经检测以确定质量是否合格。