

钢结构无机富锌底漆双组份厂家报价

产品名称	钢结构无机富锌底漆双组份厂家报价
公司名称	山东百川涂料有限公司
价格	29.00/kg
规格参数	品牌:红鲸 型号:hj-001 产地:山东济宁
公司地址	英萃路139号
联系电话	16561550888 16561550888

产品详情

产品组成：

无机富锌底漆属于电化学防腐底漆，具有多种特性，耐盐雾、耐溶剂、耐400度高温、阴极保护防腐等。无机富锌底漆由优质无机硅酸锌树脂、锌粉、助剂和溶剂组成，双组份包括主漆和固化剂。

产品用途

该防腐涂料主要用于各类钢结构的长效防腐，具有多种配套涂装体系，一般包括底漆-封闭漆-中间漆-面漆，可防腐长达20年以上，在重防腐领域和腐蚀环境比较恶劣的地区使用广泛。作为造船厂、重型机械厂等钢材预处理流水线的车间底漆。亦可用在钢桩、矿井钢铁支架、桥梁、大型钢铁结构作高性能防锈之用。

产品性能：

- A-无机富锌底漆中金属锌含量达到80%，高含锌量防腐更具优势。
- B-锌粉可以起到阴极保护，电化学防腐的作用，牺牲阳极保护阴极。
- C-漆膜具有优异的耐腐蚀特性，耐溶剂、耐盐雾。
- D-涂层具有耐高温特性，耐温400℃，漆膜完好，不脱落，不起皮。
- E-带涂层焊接不影响焊接质量，且涂层不受切割及焊接损伤。
- F-无机富锌底漆硬度高、抗冲击性优异，机械性能符合标准

颜色外观：灰色。

配比：甲、乙=3、1。

湿膜厚度：用作车间底漆 60 μm。

干膜厚度：用作防锈底漆 20—40 μm。

干燥时间：表干小于 10 分钟。实干小于 2—4 小时。

表面处理：所有必需涂装的钢材表面要求喷沙、喷丸至 Sa2.5 级，表面粗糙度 40—70 微米。局部修补表面要求打磨至 St3 极。

涂装环境：环境温度 5—40 ，空气相对湿度不超过 75%，工件表面温度高于露点温度 3 以上。

施工方法：无气喷涂、有气喷涂、刷涂。将固料加入液料中，充分搅拌均匀用筛网过滤后既可施工。

适用期：混合后的涂料须在六小时之内用完。

注意事项及安全措施：

- 1.施工前先阅读使用说明，避免接触皮肤和眼睛；
- 2.油漆接触到皮肤，立即用温水或适当的清洗剂清洗；接触到眼睛，立即用大量水冲洗并就医。
- 3.涂料中含有可燃物质，请远离火源禁止在施工中吸烟等。