

冷撕哑光离型剂 涂布哑光离型剂 环保哑光离型剂

产品名称	冷撕哑光离型剂 涂布哑光离型剂 环保哑光离型剂
公司名称	东莞元泰热转印烫画材料厂
价格	45.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇溪头振达工业园
联系电话	13412297162

产品详情

一. 本产品为冷热撕哑面树脂型离型金油。

二. 适应底材：OPP膜，PET膜，PVC,PC，铜版纸等等。

三. 印刷方法：机印（涂布机），网版印刷（100-400目网纱）。

四. 干燥方法：自然表面干燥2-5分钟，可以不过烘道。

五. 稀释溶剂：涂布：丁酮（MEK），环己酮（CYC）；比例1：1.5
；丝印：特慢干（783），比例1：1。

六. 洗网溶剂：洗网水，中干溶剂，环己酮。

七. 产品特性：外观乳白色，烫压温度100-180度，压5-7
秒，冷撕，自然干燥，切边性好，流平性好，脱膜好，表面光滑，容易操作，可以调整与膜的附着力（
松；紧度）。

八. 丝印厚度：1.5-2微米。

九. 包装保存：20公斤铁桶包装，室内密封保质，避免阳光直射，有效期二年。