

# PP GP2150韩国LG GP2150

产品名称	PP GP2150韩国LG GP2150
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	韩国LG:GP2150 GF15%:汽车配件
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

制造商	LG化学工程塑料有限公司
材料标示	>PP-GF15%<
颜色	本色
用途	电气及电子，汽车配件
材料特性	阻燃
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型

物理性能条件测试标准数据单位		ASTM D792	1.01
收缩率	MD 3.20mm	ASTM D995	0.40
收缩率	TD 3.20mm	ASTM D995	0.60
熔融流动指数	230 ° C / 2.16Kg	ASTM D1238	15
机械性能条件测试标准数据单位	屈服,23 ° C	ASTM D638	59
断裂伸长率	23 ° C	ASTM D638	5
弯曲强度	23 ° C	ASTM D790	83
弯曲模量	23 ° C	ASTM D790	2940
悬臂梁缺口冲击强度	23 ° C	ASTM D256	59
热性能条件测试标准数据单位	0.45MPa 未退火	ASTM D648	145
阻燃性能条件测试标准数据单位		UL-94	V-0
注射成型条件建议值单位	60-90		° C
干燥时间	2.0-6.0		hr
建议水份含量	<=0.20		%
料筒后部温度	200-260		° C
料筒中部温度	210-270		° C
料筒前部温度	220-280		° C
喷嘴温度	230-290		° C

模具温度

20-90

°C