

# 快硬硫铝酸盐水泥 天隆牌

产品名称	快硬硫铝酸盐水泥 天隆牌
公司名称	阳泉天隆工程材料有限公司
价格	600.00/吨
规格参数	品牌:天隆牌 水泥细度:不小于350m <sup>2</sup> /kg (%) 烧失量:2.3 (%)
公司地址	山西省阳泉市郊区河底工业园区 ( 郊区苇泊桥南 )
联系电话	0353-5088360

## 产品详情

品牌	天隆牌	水泥细度	不小于350m <sup>2</sup> /kg (%)
烧失量	2.3 (%)	产地	山西省阳泉市河底工业园区
出厂标准	执行GB20472-2006标准	品种	特种水泥
主要成分	硫铝酸盐	强度等级	42.5 , 52.5 , 62.5 , 72.5
初凝时间	不早于25分钟 ( h )	终凝时间	不迟于3小时 ( h )
标准稠度水量	25 (%)	抗压强度	45 ( MPa )
安定性	合格	规格	42.5 , 52.5 , 62.5 , 72.5
抗硫酸盐性	中抗硫酸盐性	颜色	灰色水泥

### 快硬硫铝酸盐水泥

一、品质指标1、比表面积：不小于350m<sup>2</sup>/kg。2、凝结时间：初凝不小于25min，终凝不迟于3h。按用户要求提供二、主要用途1、配制早强、快硬、抗冻、抗硫酸盐侵蚀混凝土。2、配置grc混凝土及制品(墙板、大棚骨架、水泥瓦等)。3、冬季施工、抢修抢建工程。4、水泥制品及一般建筑工程。三、施工注意事项1、混凝土水泥用量不宜少于300kg/m<sup>3</sup>，水灰比不应大于0.50。2、不得和其它水泥混合使用，但可以浇注在它类已硬化的混凝土上。3、冬季施工时应掺加1%-4%亚硝酸钠，以提高早期强度和抗冻效果。混凝土入模温度不应低于150c。4、混凝土应随伴随用，失去流动性后，不得二次加水拌合使用。当环境温度大于300c时，应掺加缓凝剂。5、施工时，特别是夏天，混凝土硬化开始后 ( 约2 ~ 3h ) ，应及时保温养护，并不少于3天。6、该水泥不得用于耐热工程或使用环境温度处于800c以上的混凝土工程。7、使用蒸汽养护时，蒸养温度应低于800c，时间不宜超过2h。