

常德市石英砂用山东华民40Cr材质耐磨钢棒 50-120mm 可定尺

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 常德市石英砂用山东华民40Cr材质耐磨钢棒 50-120mm 可定尺 |
| 公司名称 | 山东金精炼金属科技有限公司 |
| 价格 | 5200.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:华民牌 长度:3-6米 产地:山东济南章丘区 |
| 公司地址 | 山东省济南市章丘区官庄街道济王路10061号 |
| 联系电话 | 0531-83801336 15753183378 |

产品详情

华民耐磨钢棒生产技术绝对优势：1：生产工艺采用我公司自主研发的全自动化磨棒调质生产线，先进的控温装置和配套的热处理设备，选用自主研发的专用耐磨材料生产。

2：生产线为目前国内最先进的钢棒热处理调质生产线，完全自动化，钢棒调质

热处理完全实现微电脑一体化控制，生产时只需启动要不同材质对应的按钮即可自动化生产，生产线中每个环节每个点之间的温度均可在微电脑显示屏处显示以及控制，钢棒淬透层更厚，经过该生产线热处理过的钢棒比普通耐磨钢棒热处理更加均匀，

钢棒各部分硬度均匀，完全消除曾经热处理钢棒各部位硬度不一以及

氧化皮的问题，进步一的降低了磨耗和断棒率。3：钢棒的硬度突破传统，传统的钢棒热处理是将硬度HRC10-15左右的普通圆钢进行加温热处理将硬度直接提升或者阶梯式提升至HRC45-55，但是华民牌钢棒的不同之处是利用先进的生产线，将圆钢热处理后硬度直接提升至高硬度，然后再次用热处理技术处理至HRC45-55的硬度范围，这也就是华民牌钢棒硬度高，硬度均匀，不断棒的关键。

华民牌产品参数优势：1：华民牌钢棒硬度45-55，耐磨效果超过普通圆钢2-2.5倍，华民牌钢棒不直度

3/1000，断棒率3%，（客户实际断棒率1%）冲击韧性12J。实际耐磨效果远远优于传统生产线的热处理钢棒。2：获ISO9001—2000国际质量体系认证、ISO14001—2004国际环境体系认证等荣誉，华民牌钢棒采用优质圆钢进行生产，原材料钢材质量可靠，绝非出自小型钢厂，确保了质量的稳定，在保证质量的前提下给予最低价格，使用过的客户均满意，可以说价低质优。磨棒产品质量检查规定：

1.磨棒下料用锯床下料，尺寸公差公司以订单要求为准。下料后两头用磨光机抛成R弧。

2.球磨机用磨棒的表面不得有肉眼可见的裂缝、过烧、裂纹现象。3.磨棒的不直度小于0.2%。直径公差+0m;-1.5mm;长度公差+0m;-25mm，断裂小于3%。磨棒产品检验方法：

1.磨棒的表面质量用肉眼检查。

2.磨棒尺寸及缺陷用游标卡尺测量，测量时应避开钢球的缺陷部位。长度用米尺测量。

3.磨棒的表面硬度按照每米测定1个点，算起算术平均值。4.磨棒的不直度检验：每班抽检5

根，放于经过校直的铁架上，将一头靠齐，测量另一头与校直铁架的距离。每根产品要至少转动3次。

磨棒产品验收：1.每个班次生产钢球质量与尺寸，按以上标准严格检查，合格入库。

2.磨棒硬度每个次检验5根，若有一个钢棒不合格，则应任取双倍数量复验，结

果若仍有一个不合格，而全部硬度数值平均值符合要求硬度规定，应判为合格，否则不合格；

3.出厂销售磨棒检验：对每批出售的磨棒，由质检部对钢球进行尺寸、外观和硬度检验，尺寸外观检验的数量，每种规格为5个，硬度检验，每种规格为3-5个，判定同上。