

# 红黄,青,黑热升华油墨 热转印油墨

产品名称	红黄,青,黑热升华油墨 热转印油墨
公司名称	新乡艾盟科技转印材料有限公司
价格	250.00/公斤
规格参数	品种:热转印油墨 品牌:升华 颜色:红黄,青,黑
公司地址	新乡市北二环西段李庄村北
联系电话	0373-2691933 13323806671

## 产品详情

品种	热转印油墨	品牌	升华
颜色	红黄,青,黑	粘度	20-80 pa.s
细度	1-3	着色力	100%
保质期	3年	单件净重	1-2公斤

01—98型高级升华快干胶版油墨

一、适用范围：适用于单张给纸的印刷机印刷胶印纸等各类纸张，可进行单色及多色印刷

二、特性：固着速度快，机上稳定性好，网点还原清晰，水墨平衡性优良。

三、型号：01——98 品红、黄、青、黑

四、使用方法及注意事项

1、正常情况下，可直接上机使用；

2、由于温度、纸张、印速等因素影响，可按下列规则调整；

(1) 加速干燥，可加入混合干燥剂，用量0-2%；

(2) 配有专用冲淡剂；

(3) 调整流动性，可用#6印刷调墨油，用量0-5%；

(4) 降低粘性，基本保持流动性不变，可用去粘剂，用量0-5%；

同时降低粘度和粘性，每公斤可加去粘剂52-94克，用量0-5%。

五、在使用前先打出小样进行制版印刷，如偏差不大，然后确定样稿制版印刷。因为升华油墨为气相着色，所以不能普通印刷比例发排印刷。

六、（1）如印刷大红排版、ps版，品红为100%、黄为40%-35%，转印后为大红色。正蓝、ps版，青为100%，品红为20%左右，转印后为正蓝色。正绿、ps版，青为80%，黄为90%，转印后为正绿色。（2）如果在印刷亚洲人的皮肤时，要特别注意色比如下：参考数ps版，品红12-10%；ps版黄，8-7%；ps版青可以少调整。颜色呈现于油墨的细度有关。

#### 七、印所需温度一览表（供参考）

织物名称	转印温度	压力	时间
涤纶织物	205 ~ 220	0.5kg/cm <sup>2</sup>	10 ~ 30秒
涤纶变形织物低弹	195 ~ 205	0.5kg/cm <sup>2</sup>	30秒
三醋酸纤维织物	190 ~ 200	0.5kg/cm <sup>2</sup>	30 ~ 40秒
尼龙织物	195 ~ 205	0.5kg/cm <sup>2</sup>	30 ~ 40秒
晴纶织物	200 ~ 210	0.5kg/cm <sup>2</sup>	30秒
二醋酸纤维织物	185	0.5kg/cm <sup>2</sup>	15 ~ 20秒
聚丙烯	190 ~ 220	0.5kg/cm <sup>2</sup>	10 ~ 15秒

#### 八、应用性能：染色坚固度（级）

日晒	红	黄	青	黑
	5-6	6	4	4

九、氧化铝板、不锈钢、铜板及瓷器经涂层后，热转印所需温度可参考涤纶织物的温度。

十、包装规格：1-2公斤铁桶装 保质期3年（生产之日起）