

升华油墨 升华黑、红、黄、青

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 升华油墨 升华黑、红、黄、青 |
| 公司名称 | 新乡艾盟科技转印材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:升华 颜色:黑、红、黄、青 单件净重:1000 (g) |
| 公司地址 | 新乡市北二环西段李庄村北 |
| 联系电话 | 0373-2691933 13323806671 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|-----|-------------|
| 品牌 | 升华 | 颜色 | 黑、红、黄、青 |
| 单件净重 | 1000 (g) | 着色力 | 100 (%) |
| 细度 | 3-5 (um) | 粘度 | 20-80 (S) |
| 适用对象 | 布料印刷 | 流动度 | 45 (mm) |
| 保质期 | 36 (个月) | | |

01—98型高级升华快干胶版油墨

一、适用范围：适用于单张给纸的印刷机印刷胶印纸等各类纸张，可进行单色及多色印刷

二、特性：固着速度快，机上稳定性好，网点还原清晰，水墨平衡性优良。

三、型号：01——98 品红、黄、青、黑

四、使用方法及注意事项

1、正常情况下，可直接上机使用；

2、由于温度、纸张、印速等因素影响，可按下列规则调整；

(1) 加速干燥，可加入混合干燥剂，用量0-2%；

(2) 配有专用冲淡剂；

(3) 调整流动性，可用#6印刷调墨油，用量0-5%；

(4) 降低粘性，基本保持流动性不变，可用去粘剂，用量0-5%；

同时降低粘度和粘性，每公斤可加去粘剂52-94克，用量0-5%。

五、在使用前先打出小样进行制版印刷，如偏差不大，然后确定样稿制版印刷。因为升华油墨为气相着色，所以不能普通印刷比例发排印刷。

六、（1）如印刷大红排版、ps版，品红为100%、黄为40%-35%，转印后为大红色。正蓝、ps版，青为100%，品红为20%左右，转印后为正蓝色。正绿、ps版，青为80%，黄为90%，转印后为正绿色。（2）如果在印刷亚洲人的皮肤时，要特别注意色比如下：参考数ps版，品红12-10%；ps版黄，8-7%；ps版青可以少调整。颜色呈现于油墨的细度有关。

七、印所需温度一览表（供参考）

| 织物名称 | 转印温度 | 压力 | 时间 |
|----------|-----------|-----------------------|----------|
| 涤纶织物 | 205 ~ 220 | 0.5kg/cm ² | 10 ~ 30秒 |
| 涤纶变形织物低弹 | 195 ~ 205 | 0.5kg/cm ² | 30秒 |
| 三醋酸纤维织物 | 190 ~ 200 | 0.5kg/cm ² | 30 ~ 40秒 |
| 尼龙织物 | 195 ~ 205 | 0.5kg/cm ² | 30 ~ 40秒 |
| 晴纶织物 | 200 ~ 210 | 0.5kg/cm ² | 30秒 |
| 二醋纤维织物 | 185 | 0.5kg/cm ² | 15 ~ 20秒 |
| 聚丙烯 | 190 ~ 220 | 0.5kg/cm ² | 10 ~ 15秒 |

八、应用性能：染色坚固度（级）

| 日晒 | 红 | 黄 | 青 | 黑 |
|----|-----|---|---|---|
| | 5-6 | 6 | 4 | 4 |

九、氧化铝板、不锈钢、铜板及瓷器经涂层后，热转印所需温度可参考涤纶织物的温度。

十、包装规格：1-2公斤铁桶装 保质期3年（生产之日起）