

# TPU S198A美国路博润 原料

产品名称	TPU S198A美国路博润 原料
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	美国路博润:S198A TPU:颗粒状
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

制造商	路博润先进材料公司		
材料标示	>TPU<		
材料形状	颗粒状		
物理性能条件测试标准数据单位		ASTM D792	1.23
收缩率	MD	ASTM D995	0.80
硬度条件测试标准数据单位		ASTM D2240	98
邵氏D		ASTM D2240	55
机械性能条件测试标准数据单位	23 ° C	ASTM D412	49
撕裂强度	模具C	ASTM D624	177
拉伸强度	屈服,100 的伸长	ASTM D412	15.7
拉伸强度	屈服,300%的伸长	ASTM D412	29.4
断裂伸长率	23 ° C	ASTM D412	520
压缩形变	23.0 ° C,22.0hr	ASTM D395	20
压缩形变	70.0 ° C,22.0hr	ASTM D395	40
热性能条件测试标准数据单位		ASTM 1525	143