

nm450耐磨钢板 聊城兴海耐磨板

产品名称	nm450耐磨钢板 聊城兴海耐磨板
公司名称	聊城市兴海物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新区长江路与东环路口东南角
联系电话	15306354596

产品详情

比如说NM400耐磨板，指的就是布氏硬度值达到400HBW的钢板；同样的道理，NM500耐磨板就是布氏硬度值达到500HBW的板材，数值越大，nm450耐磨钢板的布氏硬度就越高，从而才使得nm450耐磨钢板具有较高的抗磨损能力。

各种nm450耐磨钢板可以为需要耐磨的场合或部位提供保护，nm450耐磨钢板，使设备寿命更长，减少维修带来的检修和停机，相应的减少资金的投入。这么说来，工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械、磨具、轴承等产品零部件都是用nm450耐磨钢板制成的。

由于nm450耐磨钢板级别不同，性能不同，因此其材料成本也会有区别，所以用户完全可以根据实际需求选用适合的nm450耐磨钢板产品，在确保良好耐磨性的同时减少不必要的浪费。

nm450耐磨钢板易过热，注意加热温度和保温时间。建议加热820度，适当保温。回火温度：320度时间要充分。硬度：45-48HRC.使用性能较好。盐浴NaCl:BaCl=3:7左右即可加热温度820，时间30秒/mm(mm指零件有效厚度)，油冷。回火温度280，空气炉时间2小时，硝盐炉时间30分钟(只供参考，具体温度及时间看技术要求而定)

综上所述：nm450耐磨钢板温度要合理进行控制，掌握住合适温度，灵活对情况做成相关处理!

1.nm450耐磨钢板表面易产生结疤。原因有两点：1.劣质nm450耐磨钢板材质不均匀，杂质多。2.劣质材厂家导卫设备简陋，容易粘钢，这些杂质咬人轧辊后易产生结疤。

2.nm450耐磨钢板表面易产生裂纹，原因是它的坯料是土坯，土坯气孔多，土坯在冷却的过程中由于受到热应力的作用，产生裂痕，经过轧制后就有裂纹。

3.nm450耐磨钢板容易刮伤，原因是劣质材厂家设备简陋，易产生毛刺，刮伤nm450耐磨钢板表面。深度刮伤降低nm450耐磨钢板的强度。

nm450耐磨钢板-聊城兴海耐磨板(图)由聊城市兴海物资有限公司提供。聊城市兴海物资有限公司(www.lcxhhl.com)有实力，信誉好，在山东聊城的防撞设施等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进兴海物资和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.gangcaigs.com)还是从事防撞护栏，防撞栏杆，桥梁防撞护栏的厂家，欢迎来电咨询。