

彩益纸塑制品 双硅黄色离型纸 济南离型纸

产品名称	彩益纸塑制品 双硅黄色离型纸 济南离型纸
公司名称	昆山彩益纸塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇支浦路58号凯普园区
联系电话	17351199981

产品详情

离型纸剥离力的测试方法：

离型纸技术指标的测试是一件相当复杂的工程。一般电子厂、胶带厂仅能测试后几项数据。至于硅油涂布量，单塑单硅黄色离型纸，一般不会出现在离型涂布供应商的技术报告中。此方法用复合上的压敏胶面材来评估硅油类型对基材的适用性。剥离力：为了分离覆有压敏胶的面材与涂硅底材，在特定的条件下及一定的剥离角度与剥离速度下所需要的拉力。涂硅基材需要用标准胶带或已准备号的有胶粘剂的面材。应是由代表性材料上取下来的测试条，至少2条。用长度为175mm，全木浆离型纸，宽度为25mm的胶带或者用相同规格的压敏胶面材沿机器方向用轻微指压贴与样品上。用切纸刀切下样品，切口应干净、平直。用FINAT压辊以每秒10mm的速度，来回滚压两次。将样品迭起放置于CT间中的玻璃盘上。在样品上再放置一块平行的金属板，金属板及以上附件可均匀地提供70g/cm²的压力，对于25X175mm的待测样品来说，双硅黄色离型纸，需保持3kg的压力。将样品在23oC(±2 oC)的温度下放置20小时以保证离型材料和胶粘剂之间的良好接触。每次迭放的样品多为20片。可以使用70oC(±2 oC)的烘箱或其他指定的温度来进行加速老化实验。对于剥离力相当低的样品有必要将宽度改为50mm(有可能的话)。20小时以后，取出样品，同样需在23oC(±2 oC)和50±5% RH的标准测试条件下放置不少与4小时。

说说离型纸的品种之有塑离型纸

一般来说，济南离型纸，有塑离型纸会事前将热熔的PE塑层涂布在纸张的外面，如许就能够使得外面腻滑，是以它能够选用本钱较低的牛皮纸，书写纸乃至是再生纸来作为纸的基材，可见它对纸张的基材不是分外挑。一般来说，通俗的纸张都是由植物纤维所构成的，纸张的外面不光滑，质地也松散，不适合间接的涂布硅油。

说说离型纸

淋膜离型纸一般均选用全木浆纸，特别是电子行业。如果选用草浆纸，在模切的时候则会有很多纸屑及

容易破边。

全木浆纸一般称为牛皮纸，比如本色牛皮纸（俗称：本牛）、白色牛皮纸（俗称：白牛）、黄色牛皮纸（俗称：日本黄彩牛）、蓝色牛皮纸（俗称：印尼蓝彩牛）。

当然也有用全木浆的双胶纸做原纸的，更有用照相纸做原纸的，以及用铜版纸及白板纸、牛卡、牛奶卡等等纸做原纸的。

彩益纸塑制品(图)-双硅黄色离型纸-济南离型纸由昆山彩益纸塑制品有限公司提供。昆山彩益纸塑制品有限公司（www.kscaiye.cn）有实力，信誉好，在江苏苏州的纸及纸品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进昆山彩益纸塑制品有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.kshslxm.com）还是从事红色PET离型膜，PET离型膜，离型膜的厂家，欢迎来电咨询。