

淮南丙纶防水卷材400g诚信企业推荐 晟诺防水

产品名称	淮南丙纶防水卷材400g诚信企业推荐 晟诺防水
公司名称	潍坊市晟诺防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊寿光市台头工业园
联系电话	15263616855 15263616855

产品详情

JS防水乳胶为绿色环保材料，它不污染环境、性能稳定、耐老化性优良、防水寿命长;使用安全、施工方便，操作简单，可在无明水的潮湿基面直接施工;粘结力强，材料与水泥基面粘结强度可达0.5MPa 以上，对大多数材料具有较好的粘结性能;材料弹性好、延伸率可达200%，因此抗裂性、抗冻性和低温柔性优良;施工性好，不起泡，成膜效果好、固化快;施工简单，刷涂、滚涂、刮抹施工均可。

决定JS防水涂料性能的因素

决定JS防水涂料性能的因素主要有以下几个方面。

液料与粉料的配比通常在2:1至1:2之间。

粉料中，碳酸钙用较细的目数(如600目)，并增加乳液用量，做成的膜其断裂伸长率、黏结性、耐水性更好。

提高粉料的比例，可以提高拉伸强度。若在干粉混合物中提高水泥组分的浓度，则拉伸强度提高，但涂料的柔韧性降低，且涂膜变硬。

涂料的配合方法为先将液料和水倒入搅拌桶中，在手提搅拌器不断搅拌下将粉料徐徐加入其中，至少搅拌5分钟，彻底搅拌均匀，呈浆状无团块。细部附加防水层：按设计要求在留设凹槽内嵌填密封材料，丙纶防水卷材400g，在阴阳角、管根等细部应多遍（2-4遍）涂刷JSA-101，地下工程宜夹铺一层胎体增强材料。大面防水层施工：防水涂膜应多遍涂布，宜至少四遍完成，每遍涂布时间一般间隔8h，冬季宜延长。每遍涂膜厚度以0.4~0.5mm为宜，不宜一遍过厚，立面施工以不加水或少加水为宜，以免涂料流淌，致使立面厚度不易达到设计厚度，同时导致阴阳角堆积料过厚，产生裂纹。加铺胎体增强材料时，胎体应铺平，无皱折，搭接不少于100mm，施工时先涂一遍涂料，铺好后上面再刷一遍涂料。验收：涂膜防水层完成并验收合格后，应按设计要求进行保护隔离层施工。淮南丙纶防水卷材400g诚信企业推荐-晟诺防水由潍坊市晟诺防水材料有限公司提供。潍坊市晟诺防水材料有限公司（www.wfshengnuo.com）拥有

很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.wfsnfs.com）还是从事山东聚乙烯丙纶防水卷材，山东丙纶防水卷材型号，丙纶防水卷材厂家的厂家，欢迎来电咨询。