

厂房耐磨地坪 众源地坪 荆门耐磨地坪

产品名称	厂房耐磨地坪 众源地坪 荆门耐磨地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

耐磨地坪施工方法：

1、混凝土磨平、提浆：待垫层混凝土稍收水后，具有初凝强度时，启动抹平机（带提浆盘）慢速磨搓、压浆。然后，用尺杆刮平，使混凝土浆面基本平整、均匀。控制要领：在混凝土具有初凝强度（此时初凝强度包括混凝土凝结强度和失水干硬强度）前提浆。磨搓要求均匀，不得漏搓，根据混凝土表面干湿度适度调整磨搓时间。

2、硬化地坪材撒布时机判定：耐磨材料撒布的时机随气候、温度、混凝土配合比等因素而变化；混凝土初凝前60 - 90分钟混凝土收水后，发现不平整处以1：2砂浆补平，人踩其上，下陷3 - 5mm浮水积留严重区域，设法排除。

太早撒布硬化材料，过多的表面水将使面层强度降低，耐磨地坪哪家好，硬化材料下沉影响硬化层性能，太迟撒布，硬化材料无足够的水来进行完整的水化，不能与混凝土面层良好结合，将导致起壳、裂缝、空鼓等现象，因此撒布时机的拿捏至关重要，这是地坪施工队的技术关卡。

墙、柱、门和模板等边线处水分消失较快，宜优先撒布施工，以防因失水而降低效果。撒布拌合物应均匀落下，不能用力抛而致分离，撒布后即以木抹子抹平；耐磨材料吸收一定的水份后，再用墁刀机碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起。

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，公司致力于环氧地坪，固化密封地坪，耐磨地坪，压花地坪，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

耐磨地坪施工对混凝土要求：

一、混凝土强度必须 C25，厂房耐磨地坪，含350kg/m³以上的普通硅酸盐，水泥及水灰比<0.45。

二、找平层必须是细石混凝土及其厚度不可少于50mm。

由于耐磨材料施工与水泥地坪浇筑几乎是同时进行，为保证耐磨层施工质量和施工进度，非金属耐磨地坪，混浇筑应作好配合；

模板设置应平整坚固，模板以6米为宜，并涂脱模油，用水平仪随时检测模板标高，对偏差处应及时调整；

混凝土强度不低于C25，且尽可能小的水灰比；

使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业，振捣后使用水平仪检测模板水平情况，对偏差部位进行调整；

使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板）多次反复压，并保持钢模洁净，使地坪平整，无法使用钢辊作业部位，应用刮尺整平；

对泌水严重部位，应用橡胶管去泌水；

卸模等耐磨面层完成第二天进行，第三天由建筑方切伸缩缝；

在乙方施工期内，不安排交叉施工，并应负责对方已施工好的地坪进行保护与养护，甲方应提供水电。

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，公司致力于环氧地坪，固化密封地坪，耐磨地坪，压花地坪，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

检查原水泥砂浆地坪的平整度和附着力，达到技术要求后，将耐磨材料用搅拌器加水搅拌均匀后进行地面摊铺刮平；待耐磨材料初凝时进行机器分步打磨，耐磨材料完全干燥以后用抹光机进行打磨，荆门耐磨地坪，收光。施工完毕进行洒水养护，养护期完成以后使用专用的机器进行研磨及抛光处理，并用专用地坪蜡进行打蜡处理。

厂房耐磨地坪-众源地坪-荆门耐磨地坪由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）是一家从事“固化密封地坪,环氧地坪漆,耐磨地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“众源地坪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使皇冠墙纸在壁纸、壁布中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！