

防腐耐磨地坪 众源地坪 咸宁耐磨地坪

产品名称	防腐耐磨地坪 众源地坪 咸宁耐磨地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

环氧耐磨地坪漆基面平整度解决处理方案

环氧地坪漆一种附着在施工基面上的保护膜，主要可以起到防尘，洁净区域的效果，并且可以提高地面的耐磨，抗压，抗渗，防腐的性能。常规厚度从0.5mm-5mm，相比常规的水泥混凝土基面5cm-25cm是很薄的一层，所以主要的抗压，坚实，平整的性能主要还是靠混凝土基面。特别是平整度，环氧地坪漆施工都是顺平，既顺着混凝土基面，混凝土基面平整度怎样，环氧地坪的平整度也相差不了太多。所以环氧地坪漆对施工基面平整度有要求，一般要求2米范围内，两米靠尺靠墙，落差不超过2mm。但混凝土基面出现平整度超出范围是常有的事情，提供以下几种情况的解决处理方案。

一、落差在5mm以内。混凝土基面平整度在5mm以内，可以使用下面两种解决方案。

方案1：打磨机打磨找平。

使用地坪打磨机，或洗地打磨机配置金刚磨头进行基面打磨，将高出点打磨到与低点平行。

方案2：刮砂。此法只能用于较厚的地坪漆种类，如环氧砂浆地坪。在地坪漆施工中涂时，在刮砂这道工序时，以地坪漆与石英砂进行混合，填充混凝土基面基面，实现找平的效果。

二、落差在5mm以上。混凝土基面平整度在5mm以上，那用打磨机进行找平，或用环氧树脂地坪漆中涂刮砂找平成本将是巨大的，而且砂层厚度过高会对地坪漆性能造成一定影响。

在落差在5mm以上的混凝土基面，重新施工3-5cm的水泥砂浆层，重新原浆收光，咸宁耐磨地坪，找平

耐磨地坪施工方法：

1、混凝土磨平、提浆：待垫层混凝土稍收水后，防腐耐磨地坪，具有初凝强度时，启动抹平机（带提浆盘）慢速磨搓、压浆。然后，用尺杆刮平，使混凝土浆面基本平整、均匀。控制要领：在混凝土具有初凝强度（此时初凝强度包括混凝土凝结强度和失水干硬强度）前提浆。磨搓要求均匀，不得漏搓，根据混凝土表面干湿度适度调整磨搓时间。

2、硬化地坪材撒布时机判定：耐磨材料撒布的时机随气候、温度、混凝土配合比等因素而变化；混凝土初凝前60 - 90分钟

混凝土收水后，发现不平整处以1：2砂浆补平，人踩其上，耐磨地坪施工，下陷3 - 5mm

浮水积留严重区域，设法排除。

太早撒布硬化材料，过多的表面水将使面层强度降低，硬化材料下沉影响硬化层性能，太迟撒布，硬化材料无足够的水来进行完整的水化，不能与混凝土面层良好结合，将导致起壳、裂缝、空鼓等现象，因此撒布时机的拿捏至关重要，这是地坪施工队的技术关卡。

墙、柱、门和模板等边线处水分消失较快，宜优先撒布施工，以防因失水而降低效果。撒布拌合物应均匀落下，不能用力抛而致分离，撒布后即以木抹子抹平；耐磨材料吸收一定的水份后，再用墁刀机碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起。

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，公司致力于环氧地坪，固化密封地坪，耐磨地坪，耐磨地坪造价，压花地坪，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

其实在欧美等发达国家耐磨地坪和水性浸透结晶地坪早已成为了商用地坪中主角

在仓库物流地上、展厅地上、超市卖场地上、地下停车场地地上、地铁车站地上、厂房车间地上、汽车出售大厅及4S维修店地上、歌厅台球室地上、体育场地上、旱冰场地上以及校园、企事业单位、宾馆、医院、酒店等场所都能见到它们。

随着人们消费方式的不断更新，尤其是网上购物的兴起对传统零售业有着不小的冲击。于是国内外很多零售业的巨头都在想尽一切办法把客户拉回到传统的超市、商场等地方消费。除了创新经营方式外，购物场所的装饰性和实用性也越来越受到重视，其中以地上在选材的改变上尤为杰出。很多大型的超市现已摒弃了以往常用的瓷砖，而改成了目前国外购物中心常用的商业地坪——水性浸透结晶地坪。

防腐耐磨地坪-众源地坪-咸宁耐磨地坪由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。防腐耐磨地坪-众源地坪-咸宁耐磨地坪是武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王总。