

# 太原21CrMoV 山西优特钢

产品名称	太原21CrMoV 山西优特钢
公司名称	山西优特钢供应链管理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西晋中市榆次迎宾西路与108国道交汇处
联系电话	13994579398

## 产品详情

山西优特钢供应链管理有限公司已有二十余年专业经营优特钢棒料的历史，以经营特种钢和稀缺钢材为主，销售网络遍及全国各地，我公司在全国属特钢贸易的企业，年销售量突破25万吨，常年有1.8万余吨的库存。21CrMoV

合金钢 高温合金钢 25Cr2MoVA合金钢 25Cr2Mo1VA合金钢 20Cr1Mo1VTiB

热强钢通常为马氏体型或奥氏体型，后者热强性能好，可用在600 以上。铬镍含量高的如zG35(：r26Ni，21CrMoV批发，可用到1100 ，广泛用于各种炉子构件。耐热钢的铸造性能差，21CrMoV供应商，其特点与不锈钢类似。铁铝锰型耐热钢的钢液极易氧化，易产生表面皱皮、体积收缩大，易出裂纹。冶炼和铸造工艺上均应注意。

山西优特钢供应链管理有限公司21CrMoV

合金钢 高温合金钢 25Cr2MoVA合金钢 25Cr2Mo1VA合金钢 20Cr1Mo1VTiB

中间退火（500 ~ 600 ）的目的在于消除切削加工的内应力，以减少零件在终热处理时的变形。

终热处理是渗碳、淬火和低温回火（180 ~ 200 ）。渗碳后零件表层的 C=0.85% ~ 1.0%，渗碳层深度，太原21CrMoV，经淬火和低温回火后表层组织为高碳回火马氏体、合金碳化物和少量的残留奥氏体，硬度可达60HRC ~ 62 HRC。心部如淬透，回火后组织为低碳回火马氏体，硬度为40HRC ~ 48HRC；心部如未淬透，回火后组织为托氏体（T）、少量低碳回火马氏体（回火M）和铁素体（F）的复相组织，硬度为25HRC ~ 40HRC，韧性AK 48J。

山西优特钢供应链管理有限公司已有二十余年专业经营优特钢棒料的历史，以经营特种钢和稀缺钢材为主，销售网络遍及全国各地，我公司在全国属特钢贸易的企业，年销售量突破25万吨，常年有1.8万余吨的库存。21CrMoV

合金钢 高温合金钢 25Cr2MoVA合金钢 25Cr2Mo1VA合金钢 20Cr1Mo1VTiB

抗磨低合金铸钢 在磨料磨损条件下，钢应有高的硬度和韧性。此类钢有马氏体型和贝氏体型。另外还有90年发的奥氏体—贝氏体钢(简称奥贝钢)是一种高碳(0.60%~0.90%)高硅(2.30%~2.40%)经等温淬火的钢种，由于贝氏体型转变的不完整性，组织中尚残存有分散的奥氏体，在外力作用下可以发生形变强化，有很好的抗磨性能。

太原21CrMoV-山西优特钢(推荐商家)由山西优特钢供应链管理有限公司提供。山西优特钢供应链管理有限公司(www.sxytg.net)为客户提供“工具钢,模具钢,合金钢,高温合金钢,不锈钢,齿轮钢,轴承钢”等业务，公司拥有“优特钢”等品牌，专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：石总。