

# 塑解剂B 塑解剂B质量 隆泰新材料

产品名称	塑解剂B 塑解剂B质量 隆泰新材料
公司名称	寿光市隆泰新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13953650611

## 产品详情

### 塑解剂添加方法

- 1、塑炼时单独加入。
- 2、与促进剂M和促进剂DM同时加入。

使用量：在天然橡胶中，按胶料重量的0.1-0.3%加入。在合成橡胶中：丁苯胶1.5-2.0%（130--150）丁qing胶2.5-3.5%（130--150）

塑解剂性能1，塑解剂R适用于生胶低温塑炼和高温塑??炼。2，塑解剂R对混炼胶的硫化速度，塑解剂SJ-103价格，制品的物理机械性能无影响。3，塑解剂R不溶于水，醇，苯及一般溶剂，无du，对人体无害，使用安全稳定。4，塑解剂B用途，塑解剂R适用于天然橡胶，济宁塑解剂，合成橡胶及并用橡胶

塑解剂是一种硫酚类的化学塑解剂，适用于天然橡胶，合成橡胶的塑炼。使用这种塑解剂能提高橡胶塑炼的可塑度和塑炼效率，可缩短塑炼时间三分之一左右，节约能源以及提高劳动生产效率。是一种较理想的节能橡胶加工助剂。

适宜在较高和较低的温度塑炼，开炼机，mi炼机上均可使用，低温塑炼的温度为50-80，高温塑炼温度为130-160，塑炼后对橡胶的物理机械性能及老化后的性能均无不良影响。

寿光市隆泰新材料科技有限公司，是由海外留学学者归国创办。目前公司主要从事研发、生产、销售高性能的橡胶助剂，塑解剂B报价，应用于子午线轮胎及特种橡胶制品领域。公司已通过ISO9001:2000国际质量认证。其生产管理总部和营销设在潍坊，在广东、上海、沈阳、东营设办事处。

## 塑解剂根据使用的温度范围分类

根据塑解剂使用的温度不同，可分为低温塑解剂，如二苯基硫酚、五氯硫酚锌盐和2-苯甲酰胺基硫酚锌盐等，适用于开炼机塑炼；高温塑解剂，如二苯基二硫化物、2, 塑解剂B质量，2"-二苯基酰胺基二苯基二硫化物等，适用于密炼机塑炼；混合型塑解剂，如促进剂M、DM等，在低温下和高温下均有效，既适用于开炼机又适用于密炼机。

塑解剂可通过化学作用增强生胶的塑炼效果，塑解剂SJ-103，塑解剂B，缩短混炼时间。与物理增塑剂相比，塑解剂具有增塑效力强、用量小、对胶料的物理性能几乎没有影响的特点。Renacit7是德国拜耳公司于1949年推出的五氯硫酚塑解剂(PCTP)，过去的几十年中在橡胶工业中普遍应用。

塑解剂B-塑解剂B质量-隆泰新材料(推荐商家)由寿光市隆泰新材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。寿光市隆泰新材料科技有限公司(www.longtaixiangsu.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!