

填缝用聚氯乙烯塑料胶泥施工

产品名称	填缝用聚氯乙烯塑料胶泥施工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	6.00/千克
规格参数	类型:防水油膏 规格:25公斤/袋 作用:公路嵌缝用
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

填缝用聚氯乙烯塑料胶泥注意事项：

- 1、基面必须洁净、干燥、水含率不大于8%。
- 2、用速化炉热熔填缝用聚氯乙烯塑料胶泥，充分熔化后进行施工。
- 3、灌缝可用鸭嘴壶注浇。面层可用刮板刮平。
- 4、填缝用聚氯乙烯塑料胶泥熔化时必须掌握好温度（不大于160 ° c），防止烧焦而报废材料。

填缝用聚氯乙烯塑料胶泥是什么：

填缝用聚氯乙烯塑料胶泥是以聚氯乙烯树脂基料，加入一定量的增塑剂、稳定剂及填充料，在130-140 ° C温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。浇灌刚性屋面板缝的方法是：先将要浇灌的板缝清理干净，去掉浮砂，吹净灰尘，涂刷一层用煤焦油（冷底子油干燥后，浇灌填缝用聚氯乙烯塑料胶泥。加热时要慢慢升温，不停地搅拌；当胶泥温度达到。

填缝用聚氯乙烯塑料胶泥的施工方法：

- 1.对阵旧水泥混凝土要清理已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。
- 2.新水泥混凝土锯完缝后应清理。
- 3.能适应墙板因载荷和温度变化等引起的变形，保持接缝的密封防水性能。
- 4.将填缝用聚氯乙烯塑料胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控

制在120℃，高温不超过160℃，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。

5.融化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清理，以保持行车舒适。

6.每次完工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响填缝用聚氯乙烯塑料胶泥的配制质量。

7.填缝用聚氯乙烯塑料胶泥施工完毕后，十个小时左右方可干固，干固后即可进行下一步施工。

填缝用聚氯乙烯塑料胶泥性能及优点：

1、填缝用聚氯乙烯塑料胶泥有良好的耐热，耐寒性能。炎热不流滴，不粘脚；寒冬有弹性，适用温度范围+80℃—-20℃，使用年限十年以上不老化。

2、填缝用聚氯乙烯塑料胶泥有良好的粘结，延伸性能，适应屋面基层，因热胀冷缩，振动，沉降等原因而引起的变化。

3、填缝用聚氯乙烯塑料胶泥耐老化性，有一定的耐酸碱、耐油能力。