

孝感真石漆 美利佳涂料 外墙真石漆

产品名称	孝感真石漆 美利佳涂料 外墙真石漆
公司名称	湖北美利佳涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋
联系电话	13886281316

产品详情

为避免墙面生霉，要使用正规厂家的乳胶漆，必要时用漂白剂 / 洗涤剂溶液清洗基层，并考虑在湿度高的区域安装排气扇。涂料涂刷时一次涂得太厚，漆膜表面变得粗糙、有纹。此外，真石漆涂料，在非常热或湿冷的天气里涂刷，导致漆膜表层的干燥速度比底层快，或者将未固化的涂膜暴露在过度潮湿的环境中，以及在被污染的表面上涂刷（如有灰尘或油状物）都可能是原因。

12到 24小时之后打磨喷底油两遍-----喷真石漆2-3mm-----喷面油两遍施工技术指标UV，辐射，水性，助剂，颜料、喷涂底油：选用下壶喷枪，压力4-7Kg/平方厘米，施工时温度不能低于10℃，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，常温干燥12小时。、喷涂真石漆：选用真石漆喷枪，空气压力控制在4-7千克/平方厘米，施工温度10℃以上，厚度约2-3mm，如需涂抹两道、三道，则间隔2小时，孝感真石漆，干燥24小时后方可打磨。、打磨：采用400--600目砂纸，轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒即可。注意用力不可太猛，否则会破漆膜，外墙真石漆，引起底部松动，严重时会造成附着力不良，真石漆脱落。

施工配套使用的封闭底漆，是由细粒径高分子聚合物和多种助剂组成，产品渗透力强，涂料真石漆，能封闭水泥墙面的毛细孔，起到预防返碱的作用。除此之外封闭底漆还可增强水泥基层强度，增加面漆对基层附着力。因此要保障真石漆施工质量，使用封闭底漆非常关键。由于封闭底漆是透明的，施工时注意防止涂漏，一旦出现漏涂，就可能导致涂层因泛碱而发花。

孝感真石漆-美利佳涂料-外墙真石漆由湖北美利佳涂料有限公司提供。“天然真石漆,岩片漆,多彩漆,质感漆,氟碳漆,内外墙涂料”就选湖北美利佳涂料有限公司（www.mljtl.com），公司位于：湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋，多年来，美利佳涂料坚持为客户提供好的服务，联系人：候国民。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。美利佳涂料期待成为您的长期合作伙伴！