

# 耐酸碱氟胶板性能 汕头氟胶板性能 永发橡胶现货批发

产品名称	耐酸碱氟胶板性能 汕头氟胶板性能 永发橡胶现货批发
公司名称	河间市永发橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北河间市沙河桥工业区88号
联系电话	13831761480

## 产品详情

氟橡胶的耐高温性能和硅橡胶一样，可以说是目前弹性体中的。26-41 氟胶在250℃下可长期使用，300℃下短期使用；246 氟胶耐热比26-41 还好。在300℃×100 h 空气热老化后的26-41 的物性与300℃×100 h 热空气老化后246 型的性能相当，其扯断伸长率可保持在100%左右，硬度90~95 度。246 型在350℃热空气老化16 h之后保持良好弹性，在400℃热空气老化110 min之后保持良好弹性，在400℃热空气老化110 min之后，含有喷雾炭黑、热裂法炭黑或碳纤维的胶料伸长率上升约1/2~1/3，强度下降1/2左右，仍保持良好的弹性。23-11 型氟胶可以在200℃下长期使用，250℃下短期使用。

氟胶是含有氟原子的合成橡胶，具有优异的耐热性、抗氧化性、耐油性和耐药品性，它主要用于航空、化工、石油、汽车等工业部门，作为密封材料、耐介质材料以及绝缘材料。分子结构中含有氟原子的合成橡胶。

通常以共聚物中含氟单元的氟原子数目来表示，如氟橡胶23，是偏二氟乙烯同三氟的共聚物。氟橡胶耐高温、耐油、耐化学腐蚀。

氟橡胶23，国内俗称1号胶，为偏氟乙烯和三氟共聚物。

氟橡胶26，耐酸碱氟胶板性能，国内俗称2号胶，杜邦牌号VITON A，为偏氟乙烯和六氟共聚物，综合性能优于1号胶。

氟橡胶246，国内俗称3号胶，杜邦牌号VITON B，四氟胶板性能，为偏氟乙烯、四氟乙烯、六氟三元共聚物，氟含量高于26胶，耐溶剂性能好。

氟橡胶TP，国内俗称四丙胶，旭硝子牌号AFLAS，为四氟乙烯和碳氢共聚物，耐水蒸汽和耐碱性能优越

偏氟醚橡胶，杜邦牌号VITON

GLT，为偏氟乙烯、四氟乙烯、全氟乙烯基醚、硫化点单体四元共聚物，低温性能优异。

全氟醚橡胶，杜邦牌号KALREZ，汕头氟胶板性能，低温性能优异，氟含量高，耐油氟胶板性能，耐溶剂性能优异。

氟硅橡胶，低温性能优异，具有一定耐溶剂性能氟橡胶品种：

主要氟胶品种有：氟胶圆条，氟胶圆管，氟胶方条，氟胶异型条，氟胶板等。

氟橡胶是一种自补强性能的橡胶。由于氟胶性能要求和用途的不同，需要通过补强、填充体系进行调节，使其功能和成本适应用户的需要。一般用量在10-30份之间。目前常用的补强填充剂大致上有热裂法炭黑（N-990）、喷雾炭黑、白炭黑、硫酸钙、硫酸钡、氧化钙、碳纤维等。彩色氟橡胶制品可以使用白炭黑、钛白、氟化钙、碳酸钙等，并配用相应的颜料即可得到相应的胶料。但是，在加工压缩型密封制品时，在选用彩色原料时，要注意颜料与高温的合理匹配，还要控制胶料的压缩变形值，以使产品适应压缩下的工作需要。

耐酸碱氟胶板性能-汕头氟胶板性能-永发橡胶现货批发由河间市永发橡胶制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河间市永发橡胶制品有限公司（[www.yongfa168.cn](http://www.yongfa168.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!