

面板坝HK弹性封边剂配比

产品名称	面板坝HK弹性封边剂配比
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	30.00/千克
规格参数	作用:封边底胶 型号:HK961 规格:35公斤/桶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

面板坝HK弹性封边剂配比的时候注意的事项：

面板坝HK弹性封边剂说白了就跟AB胶一样，需要到现场自己进行搅拌，然而有很多没用过的客户不知道该如何配比，就有可能造成缝隙密封效果不好，那么在面板坝HK弹性封边剂配比的时候，有哪些注意事项呢？

- 1、在对面板坝HK弹性封边剂产品进行配比时，一定要防止气泡混入胶体中，一旦胶体中混入了气泡就会在很大程度上影响该产品的使用性能。
- 2、配制好的面板坝HK弹性封边剂产品一定要在两小时内使用完，因为配制好的面板坝HK弹性封边剂产品，在两个小时后就会变稠，影响到产品的使用性能。
- 3、在搅拌面板坝HK弹性封边剂产品时。是采用机械进行搅拌，因为使用机械进行搅拌，搅拌的还比较均匀。

面板坝HK弹性封边剂技术指标：

面板坝HK弹性封边剂执行建材行业标准483-92

面板坝HK弹性封边剂技术性能比重g/cm³ 1.6 ±

适用期h 2-6表干时间h 24

渗出性指数 4流变性、下垂度mm 3

低温脆性 -30拉伸粘接性、伸长率% 300恢复率% 80

拉伸-压缩循环性能粘接破损面积% 25加热失重% 10

面板坝HK弹性封边剂产品包装：

面板坝HK弹性封边剂的纸箱包装：纸箱为60cm*40cm*16cm,重量为25公斤/箱，内装6个白色塑料桶，其中五桶为白色聚硫密封胶称为A组份，每桶重量约为4.54公斤，另外一桶为黑色固化剂称为B组份，分为五个塑料包装袋包装，每袋重量约为0.46公斤。也就是说面板坝HK弹性封边剂每箱为五个组份，每个A+B组份的重量为5公斤。A组份为乳白色粘稠状聚硫密封胶，B组份黑色或粘稠状固化剂。重量比为10:1，每组的体积约为：0.003125立方米，可嵌填1公分*1公分伸缩缝31米左右。相当于1公分*1公分的缝隙需要嵌填0.16公斤面板坝HK弹性封边剂。另每箱配底涂液一小瓶，在伸缩缝注胶前十分钟，注胶基面干净干燥的情况下均匀的涂薄薄一层，底涂液的作用是增加面板坝HK弹性封边剂与混凝土的粘结强度。

面板坝HK弹性封边剂的用法：

面板坝HK弹性封边剂是以液态聚硫橡胶为基料配制而成的常温下能够自硫化交联的双组分密封胶。面板坝HK弹性封边剂的材料配置材料配比a组分白色基膏以下简称a，以金属氧化物等配置成膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。a:b=:配制生产厂家出厂前已按比例分装完毕。