

荧光磁粉NY-20型 磁粉探伤用荧光磁粉 算合荧光磁粉

产品名称	荧光磁粉NY-20型 磁粉探伤用荧光磁粉 算合荧光磁粉
公司名称	宜兴市磁通探伤材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	级别:其它 类别:磁粉探伤 含量:99 (%)
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市和桥镇永兴村
联系电话	86 0510 87802987 13914222639

产品详情

级别	其它	类别	磁粉探伤
含量	99 (%)	产品规格	NY-20型

ny—20型荧光磁粉---500目

一、产品介绍

本公司生产荧光磁粉、红、黑、白、系列磁粉已有20多年历史了，先后被航空部、铁道部、机械部认证为磁粉定点生产单位。

一九九六年本公司又研制开发了ny-20型荧光磁粉系列。该产品采用超细度高亮度荧光磁粉和高效固体分散剂、固体消泡剂配制，具有保存安全、运输方便、对人体无害、对环境无污染等特点。同时具有最佳的分散性、润湿性、悬浮性、磁粉高导磁率、剩磁小、平均粒度均匀、相互不凝聚、缺陷显示清晰灵敏度高等优点。广泛适用于航空、铁道、船舶、机械、汽车、冶金等行业的磁粉探伤。先后被宝钢、成都无缝钢管公司、天津钢管公司、一汽、二汽等单位使用，质量稳定，取代美国进口产品。

二、技术指标

检测项目	技术指标
颜色	黄绿色
颗粒尺寸	98%通过400目标准筛
荧光亮度	200
灵敏度	显示直观清晰
衬度	清晰
耐用性	良好
分散性	无结团

润湿性
腐蚀性

无断水面
二级

三、使用说明

- 1、1升水磁悬液中的磁粉配比0.5 ~ 0.8%（1升水中加荧光磁粉5-8克。）
- 2、先将荧光磁粉加入少量的水中搅拌成均匀糊状，再加入少量水进行稀释及搅拌均匀，再将稀释的磁悬液加入配置好的水槽中（搅拌时间5-10分钟）。
- 3、探伤工作开始必须用灵敏度a型试片或磁场指示器等（其它试片或试块）进行检验，缺陷磁粉痕迹符合国家标准方可继续探伤。
- 4、本产品无需加任何添加剂。
- 5、本产品限用于水磁悬液。

执行标准:jb/t6063-2006<无损检测 磁粉检测用材料>

jb/t4730-2005 <承压设备无损检测>

tb/t2047-2005<铁路磁粉探伤用磁粉供货技术条件>

包装