SPV-V-420 PVC保护膜

产品名称	SPV-V-420 PVC保护膜
公司名称	惠州市东铭电工材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PVC保护膜 厚度:0.055（mm）
公司地址	中国 广东 惠州市 惠州市水口镇龙津开发区龙津路
联系电话	86-07525802850 13059554860

产品详情

材质	PVC保护膜	厚度	0.055（mm）
适用范围	用于在运输及保管树脂板、氯乙烯钢板等预涂钢板时进行表面保护。		

创意性金属板用表面保护材料 spv-v系列spv-v-420/v-5320

用于保护氯乙烯钢板等预涂钢板的表面保护材料。

概要

spv-v系列是适用于预涂钢板表面保护的表面保护材料。针对粗糙表面也可发挥良好的粘合力。

特点
在粗糙面或表面粗糙度较高的钢板上也可发挥良好的粘合力。
用途
用于在运输及保管树脂板、氯乙烯钢板等预涂钢板时进行表面保护。
一般特性

项目	基材的厚度 [mm]※1	粘合力 [n/20mm] ※2
spv-v-420	0.055	3.80
spv-v-5320	0.070	4.20

[试验方法]※1 标称厚度。※2 参照jis z-0237标准(粘附体：sus430ba,拉伸速度：300mm/min,剥离角度：90 °)。

注意事项

请避开直射阳光，在常温通常湿度下予以妥善保管。在粘贴时请勿过度施加阻碍力，以免粘贴后薄膜从两端翘起。当加工条件比较严格时，请事先进行试验，经反复认证后再加以使用。使用过加工油的粘附体应在粘贴作业之前进行充分的脱脂处理。处理不充分时，会导致发生粘附体受到污染以及残留粘胶等问题。去掉本产品后，在粘附体表面进行喷涂、电镀、蚀刻、粘合等处理时，有时会因本产品中的成份微量转移到粘附体上而带来一些问题。请在使用时务必根据使用条件事先进行充分的验证。用于涂漆板时，有时会因涂料的烘干条件而出现难以剥离、甚至连涂料一起剥离的情况。请在充分研究的基础上予以使用。用于经过耐酸铝处理的表面处理板时，根据具体的处理条件，表面保护材料的特性（剥离特性）会有所不同。请在使用前予以充分验证。尤其是使用于天然粘附体（大理石、木材等）时，请向本公司的本产品负责部门进行咨询。请注意，粘附体在剥离spv-s系列后进行喷涂时，有可能出现涂料难以上色，或者得不到充分的紧贴性的问题。在剥离表面保护材料后进行喷涂时，请就表面清洗、底料处理、高温喷涂条件等进行充分研究，确认喷涂的紧贴性后再予以使用。

本数据表中的数据仅为在一定条件下得出的本产品测定值，并非保证值。本产品会根据客户的使用条件而出现质量、性能、功能方面的差异。详细情况请向本公司工作人员咨询。本产品会因客户的使用方法而产生与以上记载数据不同的结果。为了能够更加正确且安全地使用本产品，请客户自行进行试验后再予以使用。本产品及本产品的规格可在无提前通知的情况下停止生产或予以变更。有关本文章的知识产权归属于日东电工株式会社。在本公司预想的正当使用目的以外使用本文章时，请事先向本公司的本产品负责部门进行咨询。严禁擅自进行复印或转载。