

天津环氧地坪 天津金达鑫 天津环氧地坪厂家

产品名称	天津环氧地坪 天津金达鑫 天津环氧地坪厂家
公司名称	天津金达鑫体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺镇龙津园7号楼804
联系电话	18812641827 18812641827

产品详情

环氧地坪施工工艺涂饰强渗封闭涂料

环氧地坪施工工艺

涂饰强渗封闭涂料

1.在处理清洁、平整的砼表面，采用高压无气喷涂或辊涂，环氧封闭底涂料1道。

2.环氧封闭漆有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。

3.局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。

环氧地坪对混凝土基材的要求

基材质量

基材也就是环氧施工的基础层，通常以混凝土地面为主，天津环氧地坪公司，地面状况对终的环氧地坪工程质量影响极大，如果地面状况达不到要求，环氧工程就很难做好，而且在环氧地坪使用过程中常会出现起壳、脱落、起泡等现象。因而，良好的基材状况是保证

环氧地坪工程质量的前提，有些基材不符合环氧地坪涂装的要求，则不应选用此地面装饰方式。一般环氧地坪对混凝土基材的要求如下：

1

混凝土要求平整密实，强度要求不低于C20；若强度太差，必然影响涂层耐压、抗冲性能及耐久性。

2

地面平整度一般要求在2m范围内落差不大于2mm抹光机抹平并收光)；如落差较大，则地坪涂层需加厚以减小落差。

3

如需涂装的地面处于底层，地下水位较高，则混凝土底层应做好防水处理，避免地下水上升形成的蒸汽压顶起地坪涂层而引起起泡、起壳现象。

4

新建混凝土干燥至少3周以上，含水率不高于6%，且在养护干燥过程中避免局部淋雨及地面积水，否则易引起局部混凝土水分含量超标。

5

楼板、钢筋混凝土梁等构件上的细石混凝土找平层强度不应低于C20，厚度不低于30mm。

6

对损坏的混凝土表面修补或找平时，应采用强度等级不小于C20的细石混凝土，找平厚度不应小于30mm；需用水泥砂浆找平时，应先涂一层混凝土界面处理剂，再按设计厚度找平。当施工过程不宜进行上述操作时，可采用树脂砂浆或聚合物水泥砂浆找平。

7

细节部位，如落水管周围、门槛处等混凝土应平整，天津环氧地坪，棱角应平直。

8

大面积混凝土基层应根据基材状况切割合理伸缩缝留待地坪涂装时处理，为保持地面美观，尽量将伸缩缝隐蔽在隔断下，若不行，则在环氧地坪施工时留缝，然后用弹性胶灌缝。

涂装环境

涂装环境条件对地坪涂装工程质量影响很大，只有在符合该要求的环境下施工，天津环氧地坪施工厂家，才能达到好的效果，天津环氧地坪厂家，目前常用的环氧地坪涂料对涂装环境的要求一般如下：

1

涂装环境温度宜在10℃以上。地坪涂装时一般都采用胺类固化剂，而环氧基与胺基反应在10℃以下很缓慢，5℃以下基本不反应。

2

基材表面温度应高于涂装环境3℃以上。若此条件达不到，一方面底材表面易结露，造成后道涂膜附着力不佳，另一方面，在涂漆后，漆膜未干前表面易结露(有一层水膜)，造成表面缺陷。特别是面漆，在此情况下，水气易与漆中的胺类固化剂反应，造成涂膜表面光泽低、发雾、发白、发粘、油点、硬度低等缺陷，大大降低表面装饰效果，严重时造成返工。

3

地坪涂装要求洁净无尘的涂装环境，在养护期间要求环境密闭等，也对工程质量影响很大。这包括施工场所是否有扬尘，施工场所是否会淋雨等。

天津环氧地坪-天津金达鑫-天津环氧地坪厂家由天津金达鑫体育设施安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津金达鑫体育设施安装工程有限公司（www.jindaxin022.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!