

# 埋入式橡胶止水带在变形缝中如何选择型号

产品名称	埋入式橡胶止水带在变形缝中如何选择型号
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	35.00/米
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

我们在选择变形缝橡胶止水带时应综合考虑橡胶止水带的施工环境、当地施工气候温度、建筑物变形缝的变形量、水压以及变形缝结构断面尺寸给中埋式橡胶止水带的选用来提供依据，以确保选择适合的橡胶止水带产品。在混凝土浇筑施工过程中，橡胶止水带部分或全部浇埋在混凝土中，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，因此一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水带的防水效果。

埋入式橡胶止水带在变形缝施工中应用时，我们应该考虑建筑物的变形量、水压及结构断面尺寸来综合考虑选择使用什么规格型号的中埋式橡胶止水带。中埋式橡胶止水带的宽度及厚度应按以下条件确定（仅供参考，我们应以设计图纸为标准）：1、水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm时，中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm；2、水压为4-8m，水平和垂直变形量不超过30mm时，中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm；3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时，中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm；4、水压不大于8m,水平变形量不超过20mm，当无垂直变形时，中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于300mm，当CB型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。