

空调风管玻璃棉 玻璃纤维

产品名称	空调风管玻璃棉 玻璃纤维
公司名称	清远瀚江玻璃棉科技有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	材质:玻璃纤维 产地:清远, 成都 产品类别:保温隔热
公司地址	清远清新县太平镇
联系电话	13603062802

产品详情

材质	玻璃纤维	产地	清远, 成都
产品类别	保温隔热	产品种类	保温棉
导热系数(常温)	《0.045	等级	A
规格	24kg-80kg	品牌	瀚江
使用温度	350	芯材	玻璃纤维
形态	纤维状	形状	卷板
应用范围	中央空调、风管		

>产品介绍：瀚江为空调及通风系统的风道绝热、消音和防止冷凝设计并生产了玻璃棉毡系列和玻璃棉板系列产品。玻璃棉毡是一种质轻、柔软、抗拉强度高、可操作性强的经济型材料。玻璃棉板则具有材质坚挺、表面平整、抗压性强的特性。瀚江玻璃棉毡和棉板均可根据使用要求覆合相应的贴面材料。

用途：瀚江玻璃棉a系列和b系列产品覆合相应的贴面材料后，均可用作风道外壁的绝热层包扎材料，或安装于风道内壁作为消音内衬，可有效地控制热量通过风道壁的传递，减少道内空气在运行过程中的冷或热损失。同时，也能大幅度地消除风道的噪音传递。 标准规格及包装：

容量	kg / m3	棉毡：24、32 棉板：24、32、40、48、80
厚度	mm	25、30、50
尺寸		棉毡：宽1200 长8000以上—棉板：1200×3000 600×1200
瀚江玻璃棉毡采用塑料袋、生产线压缩包装；玻璃棉板采用塑料袋或抗压硬纸箱包装。欢迎垂询提供标准规格以外规格产品的可能。		

可提供饰面及配件：	贴面材料：	配件：
	夹筋铝箔	塑料胶钉套件
	玻纤布铝箔	铝钉套件

聚丙烯膜系列	铝箔自粘胶带
黑色玻纤毡系列	聚丙烯膜自粘
欢迎垂询提供其他贴面材料和配件的可能	
最高工作温度：	350

导热系数及热阻值：

容量kg / m ³	导热系数w / 1n . k
24	0 . 043
32	0 . 040
40	0 . 037
48	0 . 034
80	0 . 033

防火性能：

根据中国国家防火建筑材料质量监督检验测试中心，按照中国国家标准gb 5464—1999和gb8824—1997检测判定，瀚江玻璃棉不燃性(a级)合格。	
可点燃型	0
火焰蔓延	0
热量释放	0
烟雾生成	0

耐腐蚀性能：

瀚江玻璃棉毡系列和板系列均呈弱碱性。瀚江玻璃棉毡的ph值为7.5—8.0，不会引致钢铁锈蚀。为保持其原状态，应防止外来污染、渍蚀。瀚江玻璃棉无任何化学反应。

抗潮湿性能：

瀚江玻璃棉毡系列和棉板系列在温度50℃，相对湿度95%，常压下暴露四天，体积吸湿率低于0.2%。如产品被渍湿，干燥后隔热性能可完全恢复，尽量保持产品干燥，防止潮气和水侵入。

抗压性能：

瀚江玻璃棉毡系列产品有良好弹性，在正常负压减除后可迅速恢复其正常厚度。

吸音性能：

		吸音系数 频率(hz)								
产品	覆盖材料	厚度	混合室法							
			125	250	500	1000	2000	4000	5000	nrc
b24	穿孔铝箔	25	0.10	0.33	0.66	0.90	1.03	0.79	0.76	0.75
		50	0.39	0.84	1.08	1.20	1.06	1.01	0.95	1.05
a32	黑色玻纤毡	25	0.09	0.33	0.57	0.73	0.90	0.99	1.01	0.65
		50	0.27	0.69	1.08	1.06	1.11	1.11	1.09	1.00
		20	0.12	0.41	0.63	0.90	1.01	1.01	0.94	0.74
		50	0.27	0.75	1.12	1.12	1.07	1.07	1.03	1.01
		70	0.52	0.94	1.24	1.13	1.06	1.061	1.02	1.09
	夹筋铝箔	25	0.12	0.56	1.18	0.53	0.17	0.17	0.12	0.60

		50	0.46	1.10	0.92	0.46	0.19	0.19	0.06	0.65
	穿孔铝箔	25	0.12	0.28	0.68	0.94	1.09	1.09	0.75	0.75
		50	0.39	0.72	1.14	1.15	1.05	1.05	0.9	1.02
		75	0.52	1.02	1.15	1.07	1.02	1.02	0.82	1.06
		13	0.09	0.14	0.29	0.56	0.72	0.72	0.90	0.40
	黑色玻纤毡	25	0.07	0.26	0.65	0.93	1.04	1.04	1.00	0.72
		50	0.24	0.62	1.00	1.07	1.12	1.12	0.04	0.95
a48		穿孔金属板	25	0.13	0.32	0.59	0.83	0.99	0.99	0.98
	50		0.31	0.74	1.00	1.09	1.09	1.09	1.01	0.97
	25		0.03	0.24	0.65	0.90	1.07	1.07	0.94	0.73
	50		0.34	0.65	1.23	1.11	1.09	1.09	0.98	1.02
	穿孔铝箔	25	0.12	0.31	0.81	1.09	1.08	1.08	0.89	0.77
		75	0.69	1.19	1.15	1.09	1.03	1.03	0.90	1.11
	黑色玻纤毡	25	0.08	0.30	0.71	0.99	1.07	1.07	1.12	0.80
		50	0.25	0.70	1.13	1.13	1.12	1.12	1.12	1.00