

隔热保温棉 玻璃纤维 成都、 清远

产品名称	隔热保温棉 玻璃纤维 成都、 清远
公司名称	清远瀚江玻璃棉科技有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	材质:玻璃纤维 产地:成都、 清远 产品类别:隔热保温吸音棉
公司地址	清远清新县太平镇
联系电话	13603062802

产品详情

材质	玻璃纤维	产地	成都、 清远
产品类别	隔热保温吸音棉	产品种类	保温板
导热系数 (常温)	《0.045	等级	A
规格	10kg-48kg	品牌	瀚江
使用温度	350	芯材	玻璃纤维
形态	纤维状	形状	卷板
应用范围	钢结构		

产品介绍：瀚江为金属结构建筑隔热、消音生产了质轻、高弹性、抗压性强的玻璃棉毡系列产。这种产品运输、安装方便，成本低，通常可根据客户的实际要求生产至所需长度，以减除安装时切割、连接造成的人工和材料浪费。为防止纤维暴露，防潮并增加美感，本产品可加贴各种不同的饰面材料。用途：瀚江玻璃棉毡系列产品，是一种建筑物外围护层隔热消音的卓越产品，适用于以各种金属结构为屋面、墙体的商业建筑、仓库、厂房、体育馆等众多领域。

本产品用于隔热、防止冷凝、对于室内外噪音、雨声和空中噪音均有卓越的消除和减弱功能。本产品亦可用于金属结构的工业墙体或容器隔热 标准规格及包装:

密度densl	gk/m	10 , 12 , 14 , 16 , 20 , 24 , 32 , 40 , 48
厚度	mm	50,75,100,150
尺寸		1.2m*5-20m
瀚江玻璃棉毡均使用塑料胶带、生产线压缩包装，产品可采用真空包装，一降低产品包装体积。		

推荐饰面及配件：	饰面：	配件：
	夹筋铝箔系列	钢屋面自攻螺钉
	穿孔铝箔	铝箔密封胶带

聚丙烯饰面系列	屋面金属网
最高工作温度：	350

导热系数及热阻值：

容量kg / m。	导热系数w / m . k
12 ~ 16	0 . 050
20、 24	0 . 043
48	0 . 034
40	0 . 037
32	0 . 040

防火性能：

根据中国国家防火建筑材料质量监督检验测试中心，按照中国国家标准gb 5464—1999和gb8824—1997检测判定，瀚江玻璃棉不燃性(a级)合格。

可点燃型	0
火焰蔓延	0
热量释放	0
烟雾生成	0

耐腐蚀性能：

瀚江玻璃棉毡系列产品无任何化学反应，产品显弱碱性。瀚江玻璃棉毡的ph值为7.5—8.0，不会引致钢铁锈蚀。应防止外来污染污渍棉毡，并保持产品之原状态。

抗潮湿性能：

抗潮湿性能瀚江玻璃棉毡，在温度50℃，相对湿度95%，常压下暴露四天，体积吸湿率低于0.2%。如产品被渍湿，干燥后隔热性能可完全恢复，尽量保持产品干燥，防止潮气和水侵入。

抗压性能：

瀚江玻璃棉毡系列产品有良好弹性，在正常负压减除后可迅速恢复其正常厚度。

吸音性能：

根据国标测定，瀚江玻璃棉毡（带铝箔）在不同频率的吸音系数如下：

吸音系数 频率(hz)	
产品：	125 250 500 1000 2000 4000 5000 nrc
50mm厚12gk/m3 夹筋铝箔棉毡：	0.56 0.75 0.93 0.41 0.21 0.14 0.11 0.65
夹筋铝箔棉毡：	
50mm厚16gk/m3	0.58 0.78 0.93 0.41 0.21 0.14 0.11 0.65

使用穿孔铝箔便可或得更好的吸音效果。