

山东金刚砂供应商 山东金刚砂 明润建材经销处

产品名称	山东金刚砂供应商 山东金刚砂 明润建材经销处
公司名称	奎文经济开发区明润建材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区东范家村工业园
联系电话	13258060001

产品详情

金刚砂缺陷状况 原因 外理对策

涂膜均一性问题 1. 固化过慢:环氧树脂树脂材料在特别低的温度下固化反应变慢.该现象跟粘度有密切关系, 温度越低粘度越高, 施工性(流平性) 越差.同时, 过长的固化时间会造成涂膜沾染灰尘, 沙粒等脏物, 甚至影响工作进程2. 可使用时间变短3. 固化不均:一部分出现软和硬的涂膜4.

固化不良:整个硬化状态差, 重物或人员走动有压痕5. 表面发粘:初凝时, 表面发粘6.

表面发白:表面仿佛有一层云雾7. 不固化 1. 树脂材料在气温降低到10 左右, 硬化就是明显的变慢, 还有在现场加溶剂, 溶剂的挥发带走一部分热量而冷却涂膜, 所以地面涂料一般不允许再加溶剂2. 配合好的地面涂料如果一直放置在容器里的话, 山东金刚砂耐磨材料价格, 会蓄积反应热, 结果固化变快, 可使用时间大大缩短;一般施工环境温度越高, 通风差, 可使用时间越短3.

主材与固化剂的混合容器里搅拌不良4.

施工环境温度太低, 反不完全, 山东金刚砂, 或固化剂加入比例不符5.

整个涂料的搅拌不充分, 造成未反应的成分在表面下游离6.

施工环境潮气重, 在涂膜上易结霜, 造成固化剂里的胺 析出产生白雾集结在表面7.

固化剂加入量不准或加错 1. 施工环境温度:15~25 , 现场不要随意加溶剂2. 混合好的材料不要一直存在混合容器里, 应及时流展在施工基层面上, 涂料接触混凝土被冷却, 山东金刚砂耐磨材料, 可使用的关键在树脂和所选择的固化剂用量, 因此要严格根据环境温度的变化确定固化剂用量3.

搅拌工序标准化, 人员需专门培训4. 采用加温, 保暖措施, 提高环境温度5. 跟3相同6. 在早春季节地面及墙壁的温度比室温冷得多, 特别在光滑表面易结露.施工前应打开窗尽量减少室温地面的温差7.

加强管理, 对施工人员进行技术培训, 及时发出问题, 解决问题.

一、 金刚砂耐磨地坪施工程序：

混凝土基础浇筑 找平 撒布金刚砂 机械抹光 涂滚养护剂（养护）

二、 施工工艺

1、首先将基层清理干净，不得有松散颗粒和垃圾。如砂石垫层应洒水润湿。

2、大面积混凝土地坪应分仓浇筑，每仓6m×6m，具体做法，用18#槽钢隔成条形区段，槽钢上口用水准仪控制好地坪面层的标高，用以控制面层厚度和平整度。槽钢下口用钢筋或铁板垫好，防止槽钢下沉影响地坪面层的标高。

天然金刚砂的磨削力略低于电炉白刚玉，但其任性强，具有介壳状段口之特性，其优点是磨件的光洁度高，砂痕少而浅。磨面细而均匀，可提高产品质量，为金刚砂的独特之处。天然金刚砂的研磨时间短，效益高，价格低廉，山东金刚砂供应商，可弥补寿命短的不足。

天然金刚砂又叫石榴子石，这是因为它的产生条件而起的，是一种硅酸盐矿物质。金刚砂原材料经过简单加工可分几个等级，筛选分级等方法制成的研磨材料，硬度很大，大约是莫氏7-8度。一般的是棕色粉状颗粒。金属类可用于工业喷砂，研磨等用途。

天然金刚砂的磨削力略低于电炉白刚玉，但其任性强，具有介壳状段口之特性，其优点是磨件的光洁度高，砂痕少而浅。磨面细而均匀，可提高产品质量，是金刚砂的独特之处。天然金刚砂的研磨时间短，效益高，价格低廉，可弥补寿命短的不足。天然金刚砂适用于喷砂、除锈、抛光等用途。

金刚砂广泛应用于电子、微电子、通讯、机房、光学、生化、制药、食品、印刷、化工、精密机械、电镀、塑胶五金、各种喷涂车间和汽车制造等行业。

金刚砂适用范围：，仓库、机场、码头、停车场、五金厂、电器厂、重机械厂、汽修厂、货仓式商场等地面。

山东金刚砂供应商-山东金刚砂-明润建材经销处(查看)由奎文经济开发区明润建材经销处提供。“山东金刚砂,金刚砂,喷砂金刚砂,金刚砂材料,金刚砂价格,”就选奎文经济开发区明润建材经销处(www.wfjgs.com)，公司位于：潍坊市奎文区东范家村工业园，多年来，金刚砂坚持为客户提供好的服务，联系人：韩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金刚砂期待成为您的长期合作伙伴！