

氯磺化聚乙烯漆双组份防腐油漆供应厂家

产品名称	氯磺化聚乙烯漆双组份防腐油漆供应厂家
公司名称	山东百川涂料有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:红鲸 型号:hj-001 产地:山东济宁
公司地址	英萃路139号
联系电话	16561550888 16561550888

产品详情

氯磺化聚乙烯漆

一、组成：

各色氯磺化聚乙烯漆是以树脂色浆为成份一，固化剂为成份二，两组份组成，分装供应。成分一与成份二的配比，根据颜色不同，在包装外皮贴的标签上面注明。

二、特点和用途;

各色氯磺化聚乙烯漆具有优良的机械性能、耐湿热、耐盐雾性及优异的耐候性和装饰性，与环氧型底漆配套可作飞机蒙皮涂层，也可用于轿车等民用产品的外用涂料。

三、技术要求

各色氯磺化聚乙烯漆的技术要求也不同

项目	技术指标
漆膜颜色及外观	表面平整光亮，符合色差样板
成分一	47-53
固体含量	
成分二	72-78
细度不大于	20

柔韧性不大于	1
冲击强度，不小于	50
附着力，级 不大于	2
耐水性（72h）	漆膜不起泡，不脱落
耐盐雾（72h）	漆膜不起泡，不脱落

四、施工参考

- 1.两组分必须按要求比例配比合适用，用多少赔多少，配漆时要搅拌均匀并严格按使用说明书进行配制，配好的漆应在规定的使用期间内用完，以免胶化，造成浪费。
- 2.被涂物件表面必须清洗干净，无酸碱性、无湿气、干燥、光洁。
- 3.为是该漆两组分充分交联，固化安全，配漆后可在25-40 ° C熟化2H，在进行喷涂。
若干燥环境低于22 ° C而又无加温干燥条件，可适当延长熟化时间。
- 4.由于成份二易与水、酸等物发生反应，使用过程中必须使用专用溶剂，配漆后余下的成份二的包装桶要盖严，以免胶化、变质、造成浪费。