

金华炉排 辉煌铸造 来图定做炉排

产品名称	金华炉排 辉煌铸造 来图定做炉排
公司名称	庆云辉煌精密铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县迎宾路东首
联系电话	13336270918

产品详情

爐篦條是燒結臺車上的主要配件，爐篦條的作用是與臺車欄板構成槽形空間，容納、承載礦料。爐篦條與礦料接觸的部分是上表面，爐篦條上部的兩端受力，高铬铸铁炉排，起到支撐作用。而爐篦條的底部有兩方面作用，首先是在翻轉卸料時固定爐篦條的作用，使之不能脫落；其次是在爐篦條頂部受壓的情況下起到支撐的作用，焚燒炉炉排，可以有效防止爐篦條曲。

燒結爐篦條

燒結爐篦條的工作條件十分惡劣，溫度化大，燒結時爐篦條的溫度一般為800 —1000 ，而卸料后在空中冷卻溫度快速降為100 —300 ，在含有CO、CO₂、SO₂和水蒸的介質中工作，在使用過程中還要受到燒結礦的撞擊和摩擦。燒結爐篦條的主要成分常用高溫鎳合金。

在燒結系統生成過程中，燒結成品礦中篩選的不合格顆粒作為燒結爐篦條上方鋪底料，防止直接與混合料接觸生粘結、糊料，致使燒結料層透性嚴重下降，直接影響燒結礦產量、質量的提高和經濟技術指標的改善。

爐篦條是燒結臺車上的主要配件，爐篦條的作用是與臺車欄板構成槽形空間，容納、承載礦料。爐篦條與礦料接觸的部分是上表面，爐篦條上部的兩端受力，起到支撐作用。而爐篦條的底部有兩方面作用，首先是在翻轉卸料時固定爐篦條的作用，使之不能脫落；其次是在爐篦條頂部受壓的情況下起到支撐的作用，可以有效防止爐篦條曲。

覆膜砂組成

一般由耐火材料、粘結劑、固化劑、潤滑劑及特殊添加劑組成。

(1) 耐火材料是構成覆膜砂的主體。對耐火材料的要求是：耐火度高、揮發物少、顆粒較圓整、堅實等。一般選用天然擦洗硅砂。對硅砂的要求是：SiO₂含量高（鑄鐵及非鐵合金鑄件要求大於90%，鑄鋼件要求大於97%）；含泥量不大於0.3%（為擦洗砂）--[水洗砂含泥量規定小於；粒度 分布在相鄰3~5個篩號上；粒形圓整，角形因素應不大於1.3；酸耗值不小於5ml。

(2) 粘結劑普遍採用酚醛樹脂。

(3) 固化劑通常採用烏洛托品；潤滑劑一般採用硬脂酸鈣，其作用是防止覆膜砂結塊，增加流動性。添加劑的主要作用是改善覆膜砂的性能。

(4) 覆膜砂的基本配比 成分 配比（質量分數，%）說明：原砂 100 擦洗砂，酚醛樹脂 1.0~3.0 占原砂重，來圖定做爐排，烏洛托品（水溶液2）10~15 占樹脂重，硬脂酸鈣 5~7 占樹脂重，添加劑 0.1~0.5 占原砂重。1：2）10~15 占樹脂重，硬脂酸鈣 5~7 占樹脂重，添加劑 0.1~0.5 占原砂重。

爐篦條作為鍋爐或者是工業鍋爐堆置固體燃料是重要設備，對鍋爐起著很大的作用。而爐篦條的功能不僅僅是用于承渣與通風，而更多的則是同時具備通風、通以及排渣、破渣等多重的功能。

此外爐篦條還起到了出渣以及均勻分布化劑以及火層的作用。而根據爐篦條應用範圍的不同，爐篦條可以分為平面爐篦條以及不規則爐篦條等。不規則爐篦條與平面爐篦條相比，具有很大的靈活性，可以進行一定範圍內的移動，並且不規則的爐篦條多用于煤氣發生爐內，經過多層的累計，採用耐熱的鑄鋼進行加工而成，因此具備良好的沖擊性以及耐磨性能。而通過使用爐篦條可以使燃料進行充分的燃燒，在鍋爐行業中應用非常的廣泛。

金華爐排-輝煌鑄造-來圖定做爐排由慶雲輝煌精密鑄造有限公司提供。慶雲輝煌精密鑄造有限公司（www.sdhhzz.com）有實力，信譽好，在山東德州 的工業鍋爐及配件等行業積累了大批忠誠的客戶。公司精益求精的工作態度和不斷的完善創新理念將促進輝煌鑄造和您攜手步入輝煌，共創美好未來！