

防老剂rd厂家 杭州防老剂 南京鑫悦化工

产品名称	防老剂rd厂家 杭州防老剂 南京鑫悦化工
公司名称	南京鑫悦化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市仙林大学城东
联系电话	18001593889

产品详情

防老剂 SP-C的用途

外观：浅黄色.密度1.07-1.09，闪点182。溶于本、丙酮、三氯乙烷，不溶于水。

用途：为中等活性的抗氧化剂，可用于丁本.氯丁.乙丙等合成橡胶和天然橡胶的稳定剂，在橡胶和乳胶制品中均有优良的抗老化作用，能提高制品的耐热抗氧老化性能。

功能：

- 1.为一种热安定性、挥发性甚低、无污染性之老防剂。
- 2.有抗氧化、耐臭氧、耐热及耐挠曲龟裂性之功能。
- 3.可适用于耐高温之制品如：鞋类、球类、色胎及轮胎之胎侧。
- 4.分散性良好，对加硫无影响。
- 5.可应用在：NR、SBR、BR、IR、CR、NBR、IIR等胶料中。

南京鑫悦化工有限公司是专业生产南京化工原料厂家，主营产品有南京烟片，三乙醇*，防老剂SP-C，三氧化二锑等化工原材料，欢迎来电咨询防老剂SP-C价格以及防防老剂SP-C批发。

中石化防老剂6PPD（4020）：

外观：灰紫色至紫褐色粉末

加热减量： 1.0%

氧化物： 18.0%

初熔点： 44.0

性状:相对密度0.986-1.00。微溶于醚，不溶于水。具挠性有强抗臭氧及氧化性，因而赋予橡胶胶料很好的抗高温疲劳与抗屈性能。

用途: (1) 防老剂4020为胺类防老剂品种在性能优良的通用型防老剂品种之一，其抗臭氧老化龟裂和屈挠龟裂性能略逊于防老剂4010NA，但比防老剂4010强。对热氧、天候老化也有较好的防护效果，杭州防老剂，且对变价金属有钝化作用。适用于天然橡胶、顺丁橡胶、胶。与石蜡(尤其是具有较多支链的混合蜡和微晶蜡)并用，能增强对静态的防护效果。

(2) 防老剂4020广泛应用于动态和静态下承受应力及周期变形的橡胶制品，是橡胶胎面、胎侧、内胎及输送带等防护体系的选择品种。与防老剂4010NA相比，耐水抽提(或水洗损失率)要好，橡胶防老剂，可达长效防护的效果，防老剂4020可作合成橡胶的稳定剂。

(3) 防老剂4020熔点低，易分散，防老剂rd厂家，密炼机或开炼机均可达到分散均匀的混炼效果。与石蜡并用效果更显著，考虑综合防护效能，通常和其他防老剂如防老剂RD、防老剂甲、防老剂BLE并用。与防老剂MB并用可以提高制品的耐热性能。一般用量为0.5-1.5质量份，高用量为3质量份。防老剂4020对混炼胶硫化特性影响不大，用品高于2.5质量份时，对硫化胶的强伸性能略有不利影响。

包装:25kg塑编袋、纸塑复合袋、牛皮纸袋，或集装塑编袋。

贮存:置于通风干燥处，贮存稳定。

在ACM(丙xi酸酯橡胶)中使用的防老剂

丙*酸酯类橡胶老化既有硬化老化也有软化老化。因此，有必要选择适宜的防老剂。对硬化老化型丙*酸酯橡胶来说，选择防老剂CD较为有效，而软化老化型丙*酸酯橡胶，则可选择224、6C防老剂。

过氧化物硫化的EPDM橡胶中使用的防老剂

过氧化物硫化橡胶用防老剂，一般选择咪唑类的MB、MBZ(巯基本并咪唑的锌盐)防老剂，另外，在胺类防老剂中，还可选择使用对交联影响较小的224、CD防老剂。在EPDM中，可将MB和224或CD防老剂并用，可使胶料具有优良的耐热性。由于它们在硫磺硫化的橡胶中没有效果，所以不使用这类防老剂。

防老剂rd厂家-杭州防老剂-南京鑫悦化工由南京鑫悦化工有限公司提供。南京鑫悦化工有限公司(www.nj-xinyue.com)是从事“化学制品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：业务经理。同时本公司(www.njxyhg.cn)还是从事南京抗氧剂，抗氧剂价格，抗氧剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。