

# 陕西镀铜 镀金 镀锡 镀银 镀镍 镀锌光亮剂 中性酸性光亮剂 大量销售

产品名称	陕西镀铜 镀金 镀锡 镀银 镀镍 镀锌光亮剂 中性酸性光亮剂 大量销售
公司名称	延安市盛源化工有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	陕西省延安市宝塔区百米大道桥沟派出所东临8号
联系电话	0911-8105527 19991151012

## 产品详情

### 镀金光亮剂

一、特点镀层光亮、硬度高、内应力低、耐磨损，具有的可焊性且不易变色。镀液能容忍较多的金属杂质，镀液稳定，操作简便，沉积速度快。二、操作条件

材料名称	单位	范围	标准
金盐（以金计）	g/L	0.8 ~ 1.2	1
导电盐	g/L	100-160	140
PH调整盐	g/L	40-70	50
DSE-70镀金添加剂	ml/L	5-10	8
阴极电流密度	A/dm	0.5 ~ 1.5	1
pH值		4 ~ 5	4.5
比重	° Be	15 ~ 24	15
温度		40 ~ 60	50
搅拌		阴极移动	
电镀时间	秒		10-30

三、镀液的配制1、充分清洗镀槽，注入1/4所需体积的蒸馏水或去离子水；2、加热至50℃，边搅拌边加入导电盐和PH调整盐；3、将预先溶于热蒸馏水中的含金量为1g/L的氰化金钾浓溶液缓慢倒入槽中，同时强烈搅拌；4、加入DSE-70镀金添加剂，补蒸馏水至需配体积；5、调整溶液的pH值和比重。四、镀液的维护1.定期补充氰化金钾溶液，使溶液的含金量维持在配方范围内，金的沉积速度为100g/1250Amin，可根据2.分析数据和安培分钟计的积累数字，经常进行补充，每补加一百克金盐的同时补加添加剂200毫升；3.注意经常调整溶液的pH值，提高pH值可用导电盐，降低pH值可用pH调整盐；4.调整溶液的比重可用导电盐和pH调整盐；5.如果溶液受到有机物污染时，可用活性炭处理。