

环氧玻璃鳞片涂料双组份厂家含税报价

产品名称	环氧玻璃鳞片涂料双组份厂家含税报价
公司名称	山东百川涂料有限公司
价格	29.00/kg
规格参数	品牌:红鲸 型号:hj-001 产地:山东济宁
公司地址	英萃路139号
联系电话	16561550888 16561550888

产品详情

主要组成 以环氧树脂、玻璃鳞片、无铅颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为特种环氧固化剂的双组份自干厚浆涂料。

主要特性 漆膜具有优良附着力、耐冲击性、耐水性；

超低VOC，耐盐雾。耐湿热。

高防锈性能和良好的抗化学品性及耐油性，良好的耐磨性能。

主要用途 广泛用于对防腐要求比较高的环境中

技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，黑色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

固含量：85

表干 3小时，实干 24小时

铅笔硬度：6H

附着力：2（划圈法，级）

冲击强度：50kg/cm

弯曲实验：1mm

耐盐水（3%盐水，25℃，24个月）：不起泡，不生锈，不脱落

耐酸性（10%盐酸，25℃，12个月）：不起泡，不生锈，不脱落

耐碱水（10%NaOH，25℃，12个月）：不起泡，不生锈，不脱落

包装规格 漆：20千克/桶，固化剂：4.0千克/桶。

基本参数 配 比：漆料：H-100固化剂 = 20：4（重量比）

施工时限：8h，（25℃）

理论用量：250~350g/m²

完全固化：7天

建议涂装道数 涂装一至二道，干漆膜200~2000 μ m/道

表面处理 有氧化皮钢材，喷砂去锈质量达到Sa2.5级；无氧化皮钢材喷砂达Sa2.5级；涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等污物。

涂装方法：批

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料、固化剂一年。

注意事项 1.施工前先阅读使用说明；

2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；

3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；

4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须7天后才能交付使用。