

# 亚固优质中高铝耐磨衬砖、球石及普通瓷衬，瓷球

产品名称	亚固优质中高铝耐磨衬砖、球石及普通瓷衬，瓷球
公司名称	宜兴市康佳化工陶瓷有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 宜兴市 丁蜀镇任墅工业区
联系电话	86 0510 87493788 13901532017

## 产品详情

型号	-	产商/产地	-
产品等级	高纯超细氧化铝	含量	(含铝量) 95、93、90、65 (%)
用途	细粉碎设备的研磨体	包装规格	25kg
执行质量标准	-		

### 产品说明：

耐磨氧化铝衬砖（球磨机衬砖）是球磨机、振动磨机、罐行磨机等细粉碎设备的研磨体，其粉碎效率和耐磨度大大优于莫来石和天然石料，广泛应用于建筑陶瓷、工业陶瓷、电子陶瓷、日用陶瓷、搪瓷企业、冶金企业、化工企业、医药企业、油墨企业等生产型企业。

我公司生产的高铝衬砖采用科学配方及先进工艺。喷雾干燥造粒。双向油压机压制成型，高温隧道窑烧结制造。产品内外结构均匀一致，并经现代检测技术检测，具有硬度高，强度大，韧性好等优良性能，试用寿命可达3年以上，是理想的球磨机内衬。

### 主要特点：

- \* 使用衬砖可有效增加球磨机的容量15%~30%
- \* 瓷球可提高研磨效率，增加生产能力，节省研磨时间20%~40%
- \* 产品耐磨度高，可确保被粉碎物料的纯度
- \* 该产品与各种介质不起化学反应，也不会污染被粉碎的物料，提高物料的稳定性的。

## 产品技术指标

含铝量	比重g/cm <sup>3</sup>	莫氏硬度	抗压硬度kgf/mm <sup>2</sup>	磨耗‰ *24h+0f料染0%	吸水率%
95	3.70	9	2100	0.10	< 0.005
93	3.65	9	2000	0.16	< 0.010
90	3.60	9	2000	0.20	< 0.010
65	3.10	9	1100	0.40	< 0.030

## 化学指标单位（%）

项目	al <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	sio <sub>2</sub>	cao	mgo	fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	其他
指标	65-95	20-3	3.5-0.4	1-0.5	0.15-0.05	微量

## 内衬砖规格（直砖）单位（mm）

高度（h）	40-100	50	80
宽度（w）	80	48	48
长度（l）	170	153	140

## 内衬砖规格（斜砖）单位（mm）

高度（h）	40-100	50	60	70
宽度	（wi）	45-50	45	45
	（wa）	40-45	50	50
长度（l）	170	153	153	153