

# 济南聚信厂家直销 装配式ALC板安装 枣庄装配式ALC板

产品名称	济南聚信厂家直销 装配式ALC板安装 枣庄装配式ALC板
公司名称	济南聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区北宗家村1号
联系电话	15305418333

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南聚信新型建材有限公司

### 【ALC隔墙板安装要求】

- 1.ALC隔墙板安装时的含水率不应大于15%。每道墙应选用外观相同，薄厚一致的板子。
- 2.ALC隔墙板安装前先作排板图，并列出版就位顺序，尽量减少和避免在隔墙的垂直方向嵌入板的数量，枣庄装配式ALC板，以保证拼缝的粘结质量。
- 3.ALC隔墙板与砼柱、墙、梁柔性连接时端部必须留10~20mm缝隙，缝中应用PE棒发泡剂填充。若刚性连接端部要用聚合物砂浆塞实。
- 4.门口上部一般采用横装板(过梁板)，先在门洞两侧条板上锯切出110mm宽的搭肩口。然后量出过梁板的实际尺寸(其宽度比实际窄20mm)。
- 5.ALC隔墙板安装好后，平整度，垂直度要控制在3mm之内，板与板接缝高差控制在1mm之内。
- 6.安装ALC隔墙板缝要粘结牢固。板就位后在板底打入木楔。每安完一块板后，即在板缝上下1/3高度位置按30°钉入钢插板。在拐角处沿墙高度间距500~700mm钉入 8(长200mm)。在墙体粘缝没有一定强度前，严禁碰撞振动，以免板缝错动开裂。门口两侧尽可能安整块板。

## 轻质砂加气混凝土板特征

### 1.保温性

轻质砂加气混凝土板用作外墙。不用辅助保温材料。就能满足我国节能住宅的65%保温节能要求.导热系数(干态)为0.14W/(m·k)。

### 2.容重

轻质砂加气混凝土板 05级的绝干容重 $< 525\text{Kg/m}^3$ ，06级的绝干容重 $< 625\text{g/m}^3$ ，为红砖的1/3，砼的1/4。因此，装配式ALC板生产厂家，可以有效地减轻建筑物的自重。减少基础和结构投入，降低施工时劳动强度。

### 3.隔音性

轻质砂加气混凝土板是一种良好的吸音材料，200mm墙体空气声计权隔声量RW：(隔声指数Ia)46dB

### 4.防火性能

轻质砂加气混凝土板的原材料和产品本身均为无机物，燃烧，是理想的防火材料，耐火极限 $> 6.00\text{h}$ 。

## 蒸压加气混凝土板安装方法

1.以4-5名工人为一个小组，使用手推车运输，运输蒸压加气混凝土板要平放，严禁拖地拉运或单边支撑运输。吊装时应该采用专用夹具，吊装带须采用柔性尼龙绑扎带。

2.安装时一名工人使用手动使蒸压加气混凝土板立起，其他工人将板材稳定到相应位置

3.每块蒸压加气混凝土板利用专用的连接件与主体结构连接在一起。板块之间应该批嵌专用砂浆，在对接过程中将砂浆挤出。板与板之间的接缝处，为防止开裂增加一道纤维网。

4.板块立起后，通过塞入下面的木楔进行垂直度调节。板块与板块间齿槽要相互咬合紧密。

济南聚信厂家直销-装配式ALC板安装-枣庄装配式ALC板由济南聚信新型建材有限公司提供。济南聚信新型建材有限公司（[www.juxinjiancai.com](http://www.juxinjiancai.com)）有实力，信誉好，在山东 济南 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进济南聚信和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.jinanshenfu.com](http://www.jinanshenfu.com)）还是从事陶粒空心隔墙板，空心隔墙板，轻质空心隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。