

# 透水彩色地坪漆 徐州彩色地坪 琥珀新型材料地坪

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 透水彩色地坪漆 徐州彩色地坪<br>琥珀新型材料地坪 |
| 公司名称 | 南京琥珀新型材料有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 南京市江宁区湖熟工业园B区              |
| 联系电话 | 13952025666                |

## 产品详情

涂料的选择不同传统的地面涂装往往对涂料不进行严格选择，只采用面漆涂刷1-2道，不采用封闭底漆，或随意采用类似钢结构用底漆一样的底漆涂刷。环氧地坪漆的施工是由环氧底漆、环氧中漆、环氧腻子层、环氧面漆分层次施工，从而保证环氧地坪的耐磨性、抗压性等，又保持了传统油气地坪的美观性。

现代化地坪漆涂装方式有了较大创新 传统的地坪漆涂装多采用喷、刷或辊的方式施工，地坪工程公司根据地坪涂料的施工性能和涂装要求，对涂装方式进行创新，透水彩色地坪漆，除了传统的喷、刷、辊涂方式外，室外彩色地坪漆，还采用了刮板刮涂，锯齿镘刀镘涂、抹光机抹涂，高压无气喷涂等施工方式，保证施工均匀、避免出现流挂、刮痕等不良现象。

为了使地坪涂料发挥最佳的强度和耐久性，徐州彩色地坪，混凝土地坪必须具备如下条件才能在地坪涂料施工完毕后防止涂层开裂或剥落；

- 1、混凝土标号在C20以上；
- 2、在20 环境下，混凝土地坪应保养28天以上；
- 3、混凝土地坪在保养时，应避免使用防紫外线保养剂系列或树脂保养剂系列；
- 4、混凝土地坪下部的防水层应保证完好；
- 5、混凝土表面不能被各类油品污染；

- 6、混凝土地坪不能有空鼓现象;
- 7、抗压强度在20Mpa以上，抗拉强度在2Mpa以上;
- 9、混凝土地坪在50毫米深度内，含水率小于8%;

采取措施防止水泡产生注意：

(1)在地面基层上做防水层，防止水气向上渗，严格控制基层或防水层内的含水率在8%内，抗压强度大于20MPa，然后再进行环氧施工。

(2)提高环氧层和基层或防水层的粘接力，克服初起水泡时的胀力避免水泡的发生。

(3)环氧层施工中，底涂层应选用质量好的材料：

    让一部份环氧渗透到基层或防水层中上下形成一个整体;

    提高粘接力，固化后少留残余物质或化学气体。

(4)环氧施工完后避免阳光的照射，减少环氧层表面和里面温差的变化。

(5)在基层或防水层上施工一定要把灰尘杂物等清理干净。

透水彩色地坪漆-徐州彩色地坪-琥珀新型材料地坪 (查看)由南京琥珀新型材料有限公司提供。南京琥珀新型材料有限公司 ( www.njminpo.cn ) 为客户提供“ 耐磨地坪,环氧地坪,车库无震动防滑坡道,金刚砂地坪 ”等业务，公司拥有“ 彩色地坪 ”等品牌，专注于混凝土及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：张军华。同时本公司 ( www.yeguangu.com ) 还是从事夜光路，南京夜光路，夜光路价格的厂家，欢迎来电咨询。