

茂名模具配件型号 隆际塑胶模具钢批发 拉伸模具配件型号

产品名称	茂名模具配件型号 隆际塑胶模具钢批发 拉伸模具配件型号
公司名称	深圳市隆际五金模具钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭东门路94号A栋
联系电话	18820992211

产品详情

市场上s136模具钢镜面抛光度高低现状是：

- 1)差的s136模具钢抛光度是5000号左右。
- 2)普通s136模具钢抛光度是8000号左右。
- 3)国产某钢s136模具钢镜面抛光度是10000号左右。
- 4)日本同类s136模具钢是13000号左右。
- 5)进口s136模具钢面抛光度是15000号左右。
- 6)上海s136-D模具钢实验室镜面抛光度是18000号左右。
- 7)奥地利M333模具钢是20000号左右。

各种钢材型号及重量计算大全。

45——碳素结构钢，汽车模具配件型号，是常用中碳调质钢

主要特征: 常用中碳调质钢，综合力学性能良好，淬透性低，水淬时易生裂纹。小型件宜采用调质处理，大型件宜采用正火处理。

应用举例: 主要用于制造强度高的运动件，如透平机叶轮、压缩机活塞。轴、齿轮、齿条、蜗杆等。焊接件注意焊前预热，焊后消除应力退火。

Q235A（A3钢）——常用的碳素结构钢

主要特征: 具有高的塑性、韧性和焊接性能、冷冲压性能, 以及一定的强度、好的冷弯性能。应用举例: 广泛用于一般要求的零件和焊接结构。如受力不大的拉杆、连杆、销、轴、螺钉、螺母、套圈、支架、机座、建筑结构、桥梁等。

电极红铜

如由铅、锡、锰、镍、铁、硅组成的铜合金。黄铜有较强的耐磨性能。特殊黄铜又叫特种黄铜, 茂名模具配件型号, 它强度高、硬度大、耐化学腐蚀性强。还有切削加工的机械性能也较

突出。由黄铜所拉成的无缝铜管, 质软、耐磨性能强。黄铜可用于热交换器和冷凝器、低温管路、海底运输管。制造板料、条材、棒材、管材, 铸造零件等。含铜在62%~68%, 塑性强, 五金模具配件型号, 制造耐压设备等。根据黄铜中所含合金元素种类的不同, 黄铜分为普通黄铜和特殊黄铜两种。压力加工用的黄铜称为变形黄铜。

铅黄铜

铅黄铜(俗称易切削黄铜): 铅实际不溶于黄铜内, 呈游离质点状态分布在晶界上。铅黄铜按其组织有 α 和 $(\alpha + \delta)$ 两种。铅黄铜由于铅的有害作用较大, 高温塑性很低, 故只能进行冷变形或热挤压。 $(\alpha + \delta)$ 铅黄铜在高温下具有较好的塑性, 可进行锻造。

铬锆铜(CuCrZr)化学成分(质量分数)%(Cr:0.25-0.65, Zr:0.08-0.20)硬度(HRB78-83)导电率 43ms/m 软化温度 550 特点: 具有较高的强度和硬度, 导电性和导热性, 耐磨性和减磨性好, 经时效处理后硬度、强度、导电性和导热性均显著提高, 易于焊接。广泛用于电机整流子, 点焊机, 缝焊机, 对焊机用电极, 以及其他高温要求强度、硬度、导电性、导热性的零件。用制作电火花电极能电蚀出比较理想的镜面, 同时直立性能好, 能完成打薄片等纯红铜难以达到的效果对钨钢等难加工材质表现良好。

铬锆铜有良好的导电性, 导热性, 拉伸模具配件型号, 硬度高, 耐磨抗爆, 抗裂性以及软化温度高, 焊接时电极损耗少, 焊接速度快, 焊接总成本低, 适合作为熔接焊机的电极有关管件, 但对电镀工件表现一般。

应用: 此产品广泛应用于汽车、摩托车、制桶(罐)等机械制造工业的焊接、导电嘴、开关触头、模具块、焊机辅助装置用各种物料。

茂名模具配件型号-隆际塑胶模具钢批发-拉伸模具配件型号由深圳市隆际五金模具钢材有限公司提供。深圳市隆际五金模具钢材有限公司(www.szlongji.com)位于深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭东门路94号A栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展, 目前隆际钢材在特殊钢中享有良好的声誉。隆际钢材取得商盟认证, 我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。隆际钢材全体员工愿与各界有识之士共同发展, 共创美好未来。